



جمهورية العراق  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة الانبار  
كلية العلوم التطبيقية - هيـت  
قسم الكيمياء التطبيقية

## تحضير و استخدام كربون نشط من مخلفات الشاي الاسود في ازالة صبغة المثيل الزرقاء

بحث مقدم الى  
مجلس كلية العلوم التطبيقية - هيـت / قسم الكيمياء التطبيقية / جامعة الانبار  
و هو بحث لنيل شهادة البكالوريوس

اعداد  
رونق سلام عواد  
انفال ضياء ناصر تبارك محمد بدري  
بإشراف  
د. مي فهمي الشمرى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى :- (لَمْ ترُوا إِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لِكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

(سُبْحَانَ رَبِّهِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً)

(صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ)

(سورة لقمان ، آية : ٢٠)

## إهداء

لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون ، لم يكن الحلم قريبا ولا الطريق كان محفوفا بالتسهيلات لكنني فعلتها.

الى من علمني ان الدنيا كفاح .. وسلاحها العلم والمعرفة الى الذي لم يدخل علي بالي شيء الى من سعى لاجل راحتني ونجاحي الى اعظم واعز رجال في الكون ..... ابي العزيز.

إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتقاني .. إلى بسمة الحياة وسر الوجود

إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحى  
التي كانت لي السند والعوض

كانت لي لأخت والصدقة داعمي الأول ووجهتي التي استمد منها القوة شكرًا على كل شيء يا أعظم أم

أغلى الحباب (أمي الحبيبة) متعها الله بالصحة والعافية.

إلى مصدر قوتي ، الداعمين الساندين ، أرضي الصلبة وجداري المتين إلى من مد أياديهم في أوقات الضعف إلى من راهنوا على نجاتي .. ويدركوني بمدى قوتي واستطاعتني ، الذين لا يحبطونني

ويؤمنوا بشجاعتي مهما ضعفت وارتخت

واقفين خلفي .. مثل ظلًا مهما كثرة تخطباتي . إلى من بذلوا جهداً في مساعدتي وكانوا عوناً وسندًا .

(إخواني وأخواتي )

ولا أنسى رفقاء الروح الذين شاركوني خطوات هذا الطريق إلى من هونوا تعب الطريق  
إلى من شجعوني على المثابرة وأكمال المسيرة

. إلى رفقاء السنين ممتنة لكم .

والى د. مي مشرفة هذا البحث التي لم تتوانى في مد يد العون لنا.

شكراً وتقدير

قال رسول الله الكريم ﷺ: ( من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل وانطلاقاً من مبدأ انه لا يشكر الله الذي لا يشكر الناس )

للمرشفة الفاضلة د. مي فهمي عبد الرحمن

كل عبارات الشكر والتقدير لن توفيك حقك ، لقد بذلتني جهوداً مضاعفة في العمل وكان ذلك من جميل اخلاقك ، نسأل الله ان يجزيتك عنا كل الخير

وأوجه بالشكر لكل الأصدقاء ولعائلتي لأنهم لم يتركوني يوماً، قدموا لي الدعم والأمل لهم كل الشكر والامتنان على كل نصيحة منحتمونا إياها في وقت من الأوقات وكنت أحتاج لها بشدة. فجزا الله الجميع عن خير الجزاء

اقرار المشرف

## التوقيع :-

الدكتورة

می فهمی عبد الرحمن

التاريخ :- / / 2024 م

**بناءً على التوصيات المتوافرة ارشح هذا البحث للمناقشة**

## التوقيع :-

الاستاذ المساعد الدكتور

مروان محمد فرحان

## رئيس قسم الكيمياء التطبيقية

التاريخ :- / / 2024 م

## المحتويات

	الاهداء	
	الشکر و التقدير	
	اقرار المشرف	
	المحتويات	
	الخلاصة	
1	المقدمة	
2	الهدف من الدراسة	
3	مراجعة المصادر	
	الفصل الاول	
4	الكريبون النشط	
	الفصل الثاني	
5	المواد و طرق العمل	
	الفصل الثالث	
6	النتائج و المناقشة	
7	الاستنتاجات و التوصيات	
8	المصادر	
	Abstract	

## الخلاصة

في هذه الدراسه تم تحضير كاربون منشط من المواد الخام المحليه بمعالجة اوراق الشاي مع  $ZnCl_2$  بتركيز  $1m$  تليها عملية نقع وغسل بالماء المقطر لعدة مرات لازالة الكلوريد ثم التجفيف بعدها تليها عملية الحرق لمدة 3 ساعات في فرن الحرق الحرق

بدرجه حراره  $200^{\circ}C$

ثم تليها عملية الطحن ثم امتزاز ثلث او زان من الكربون المنشط بتراكيز مختلفه من صبغة المثيلين الزرقاء بدرجه حراره مختلفه

## 1. المقدمة:-

الكربون هو عنصر كيميائي له الرمز C والعدد الذري 6 ويقع ضمن عناصر الدورة الثانية وعلى رأس المجموعة الرابعة عشر (المجموعة الرابعة وفق ترتيب المجموعات الرئيسية في الجدول الدوري وذلك كعنصر مجموعة رئيسي، حيث أن مجموعته تسمى باسمه بمجموعة الكربون يصنف الكربون ضمن اللافزات ، وهو عنصر رباعي التكافؤ، بحيث أن لديه أربع الكترونات متاحة من أجل تشكيل روابط تساهمية، كما أن له القدرة على الارتباط مع ذرات كربون أخرى لتشكيل سلاسل كربونية طويلة، كما يرتبط مع عدد من العناصر الأخرى، بحيث يشكل الملايين من المركبات [1] العضوية

وبعد الكربون أحد أقدم العناصر اكتشافاً [2] وكان معروفاً على شكل مناج أو على شكل فحم نباتي بالنسبة للحضارات الأولى البشرية، ويعتقد أن الصينيون كانوا أول من عرف الكربون على شكل الماس، وذلك حوالي [2500] سنة قبل الميلاد [3]

يتوفّر الكربون بشكل كبير في الطبيعة، فهو يحتل المرتبة الخامسة عشر في ترتيب وفرة العناصر في القشرة الأرضية من حيث التركيز، والرابع في الوفرة في الكون من حيث الكثافة يُعد الكربون ثالثي أكثر العناصر وفرة في جسم الإنسان من حيث الكثافة [4]

يوجد الكربون بشكل مرتبط في العديد من المنتجات الطبيعية مثل صخور الكربونات وثاني أكسيد الكربون وفي النفط وفي الفحم بالإضافة إلى وجوده على شكل هيدرات الميثان في قاع المحيطات نظراً للأهمية الحيوية للكربون، وتنوعه وتشكيله لعدد كبير وضخم من المركبات العضوية، فإن الكربون يعد من العناصر الأساسية الوجود الحياة [4]

في دراستنا هذه ستسلط الضوء على أحد أهم اشكال الكربون المعالج وهو الكربون النشطة اذ عرفت الخواص التقنية لهذا الأخير منذ ملايين السنين، إلا أن أول تطبيقاته الصناعية كانت، مع قصب السكري في نهاية القرن 18 حيث أنه يمتاز بقدرة عالية على الامتناز والاستعمال في المجال الصناعي، خاصة لإزالة اللون عن السوائل السكرية في إنجلترا منذ 1794، كما أنه استعمل في الحرب العالمية الأولى كقناص ضد الغازات السامة [5]

ويحتل الكربون النشط موقعه متقدماً في الأسواق التجارية بسبب الخصائص الفريدة التي يتمتع بها وكلفة إنتاجه المنخفضة إذا ما قورن مع المواد المازة اللاعضوية [6]

## 2. الهدف من الدراسة

تصنيع مادة ذات جدوی اقتصادية مهمة (الكاربون المنشط) و دراسة  
امكانية استخدام هذه المادة كمادة مزيلة لأصباغ الازو .

اخذت صبغة المثيل الازرق كنموذج وتم تطبيق ايزوثيرمات الامتزاز  
لدراسة اليات الامتزاز .

### ٣. مراجعة المصادر

في عام ٢٠٠٤ تمت دراسة انتاج وتصنيف الكربون المنشط من نوى المشمش، وبعد هذه الدراسة بستين . قامت المجلة العراقية الوطنية بنشر دراسة لعلوم الأرض. لقياس تركيز المنظفات سلفونات البنزين الالكيلية المستقيمة الملوثة لمياه نهر دجلة في مدينة الموصل ومعالجتها بالكاربون : المنشط الحبيبي المكبرت والمفسفر . وبعد هذه الدراسات. بعشر سنوات وتحديداً عام ٢٠١٦ قام Kumar HJ Moha A بتحضير وتصنيف الكربون المنشط ذي مساحة السطح العالية من قشرة جوز التعلب عن طريق التنشيط الكيميائي باستخدام  $\text{HPO}_4^2-$  وهناك دراسة أجريت سنة (٢٠١٩) وهي محاولة إزالة صبغة . الميثيلين الأزرق من محلولها المائي باستخدام الفحم المنشط المنتج من مخلفات عظام الدجاج . وبعد هذه الدراسات توالت الدراسات في سنين متتالية ففي عام ٢٠٢١ تم إعادة تدوير الكتلة الحيوية لنفايات الشاي الاسود في صورة كربون مسامي منشط الدورة حياة طويلة لاقتطاب المكتفات. الفائقه ، وفي العام الذي يبعده تمت دراسة إزالة أيونات الرصاص من مياه صناعية محاكاة باستخدام الكاربون المنشط المنتج من الرماد المتطاير من حرق الوقود الثقيل في مركز البحوث الكيمياوية والبتروكيمياوية ، هيئة البحث والتطوير الصناعي، وزارة الصناعة والمعادن .

## الفصل الاول

### 4. الكربون النشط Activated carbon

الكاربون المنشط هو شكل من أشكال الكربون تمت معالجته للحصول مساحة سطح كبيرة حيث يحتوي جرام واحد من الكربون المنشط على أكثر من ٣٠٠٠ متر مربع من مساحة السطحية وتتوفر مسامات هائلة دقيقة الحجم يشتق الكربون المنشط من مصدر كربوني مثل الخشب والخيزران، ونشارة الخشب وقشرة جوز الهند وغيرها<sup>(7)</sup>

#### 4.1. هيئه الكربون النشط :-

الكربون النشط يمكن أن يتواجد بعدة اشكال منها ما يلي<sup>(8)</sup> :-

1- الكربون النشط الحبيبي (CAG): يستعمل في غالب الأحيان في معالجة حياة الشرب بوجود مرشحات مثبتة بواسطة معان أو بالأسمنت وعند مرور الماء يقوم الكربون النشط منزع الملوثات العضوية



الشكل 1: الكربون النشط الحبيبي


2- الكربون النشط المسحوق (CAP): يتم استعماله عن طريق التحرير في الوسط الماني ثم يتم الترشيح بعد ذلك.



الشكل 2 : الكربون النشط المسحوق

### 3- ألياف الكربون المنشط <sup>(٨)</sup>

يعرف أيضاً باسم الكربون المنشط الليفي ، وهو نوع جديد من مادة الامتصاص عالية الفعالية المصنوعة من مادة ليفية ، يتم تنشيطها بواسطة عملية كرينة معينة. لقد طورت بنية microporous ومجموعات وظيفية مختلفة ، ومن الواضح أن أداء الامتراز أفضل من PAC و GAC التقليديين البنية الميكروبورقية لألياف الكربون المنشط ضيقة وموحدة ، وقطر المسام الصغيرة المكشوفة الصغيرة في 2-1 نانومتر. يمكن امتصاص كثف وتشوه مباشرة على المسام الصغيرة المكشوفة على سطح الألياف. تكون سرعة الامتراز أسرع وتكون مساحة السطح المحدد أكبر. لذلك ، تكون سعة الامتراز أكبر ، ولأنها يمكن معالجتها في أشكال مختلفة ، مثل اللباد . القماش ، الورق وما إلى ذلك، مع مقاومتها الحمضية والقلوية فقد جذبت اهتماماً واسعاً وبحوثاً متعمقة منذ ظهورها.



الشكل (3) : ألياف الكاربون المنشط

### 4.2. العوامل التي تؤثر على نشاط الكاربون النشط – <sup>(٩)</sup>

- 1- تركيز المركب المراد إزالته كلما زاد التركيز زاد إستهلاك الكربون)
- 2- وجود مركبات عضوية أخرى تتنافس موقع الامتراز المتاحة
- 3- درجة الحموضة الماء H يتم امتصاص المركبات الحمضية بشكل أفضل )
- 4- درجة حرارة الماء كلما انخفضت درجة الحرارة كانت قدرة الامتصاص أفضل

#### 4.3. التطبيقات المختلفة للكربون النشط -<sup>(10)</sup> :-

يعتبر الكربون المنشط مادة فريدة من نوعها نظراً لتميزها بسطح نوعي كبير، ولبنيتها المسامية. والخصائص الامتزاز التي تتمتع بها بالإضافة إلى درجة تفاعل سطحها العالية.

ومن أهم التطبيقات الصناعية للكربون المنشط هي:

- 1- إزالة الرائحة واللون والطعم بالإضافة إلى إزالة الشوائب العضوية الغير المرغوب فيها من المياه المعالجة الناتجة عن معالجة المياه المنزلية والصناعية.
- 2- استعادة المذيبات.
- 3- تنقية الهواء في المناطق المزدحمة كالمطاعم والمشافي.
- 4- التحكم بتلوث الهواء عن طريق إزالة الغازات والأبخرة الضارة وإزالة بعض الملوثات المعقده مثل المبيدات والفينول والزيوت المعدنية.
- 5- في صناعة السكر لتنقية محلول السكر من الشوائب والألوان والحصول على بلورات نقية.
- 6- يستخدم بشكل فعال لأغراض العزل .
- 7- يستخدم الكربون المنشط لإزالة الأمونيا من حمض الخليك.
- 8- ويستخدم بشكل واسع الامتزاز انبعاثات الزنبق من محطات الطاقة العاملة بالفحم ومحارق الفيابات الطبية.
- 9- كما يستخدم في إزالة المركبات العضوية المتطايرة من غرف التنظيف الجاف والدهان وفي تنظيف وإعادة تأهيل المواقع الملوثة.

#### 4.4. تطبيقات الكربون النشط في مجال الزراعة :-<sup>(11)</sup>

يسمح باستخدام الكربون النشط كعامل لمعالجة امتصاص اصباغ اللون البني من مركبات العنبر الأبيض و يتم استخدامه احياناً كفحم حيوي .

يتضح انه يمكن ان تحضير كarbonات نشطة ذات كفائة عالية من بقايا الزراعة و يمكن استخدامها بنجاح في معالجة مياه الصرف الصحي.

### الجدول (1) : استعمالات الكربون النشط المحضر من النفايات الزراعية

المادة الخام الاولية	الاستعمالات	المراجع
تبن الارز ، قشور الفول السوداني	امتزاز ازرق الميتلان	12
نخالة القمح	لنزع الارسنيك	13
بقايا اللوز	معالجة الغازات الصناعية	14
الزفت	امتزاز الاترازين	15
قشور البرتقال	امتزاز الصبغيات الحمضية	16
نواة الزيتون الأردنية	معالجة المياه الجوفية	17
القشور	معالجة اثار المعادن	18
تين القمح	نزع النترات والمبيد	19
الخشب، انوية الفواكه الجفت	إزالة الفينول والمركبات الفينولية	20
الياف النخيل	إزالة ايون الرصاص	21
انوية التمر	إزالة المعادن الثقيلة، معالجة المياه الصرف معالجة الاصباغ	24-22,23

### 4.5. تحضير الكاربون

من بين أهم مصدر تحضير الكربون النشط نجد العظام والمخلفات الزراعية، ولذلك فإن الفحم النشط من أصل نباتي أو حيواني تعتبر الأكثر انتشاراً من حيث الاستخدام الكربون النشط من أصل نباتي.

يتم انتاجه عن طريق الانحلال الحراري للمواد العضوية ذات أصل نباتي تم تنشيطه بعامل منشط وتشمل هذه المواد قشور جوز الهند والخشب قصب السكر قشور فول الصويا قشور الأرز الطحالب وقدائف الجوز والمخلفات الزراعية<sup>(25)</sup>



الشكل (4) : صورة لبعض المصادر النباتية للكربون النشط ( جوز الهند، قصب السكر، قشور الارز ) على الترتيب

#### 4.6. الكربون النشط من أصل حيواني :-

الكربون النشط الحيواني أو ما يدعى بفحم العظام النشط هو نوع من الفحم يتشكل عن طريق تسخين عظام الحيوانات في وسط يحتوي على كمية قليلة من الهواء، يعتبر الفحم الحيواني أكثر أنواع الفحم الكربوني قتامة، إلا أن استخداماته بقيت محدودة مقارنة بالفحم النباتي.

عظام الحيوانات هي جزء من المركب الذي يشكل جسم الحيوانات حيث يعطى أساساً شكله ودفعاً للحيوانات أنظمة الهيكل العظمي يحتوي على حوالي 10% من الكربون، والباقي من الكالسيوم والمغنيسيوم (180) والمواد غير العضوية الأخرى الموجودة في العظام ومن بين أهم عظام الحيوانات التي تستخدم في تحضير الكربون النشط نجد عظام البقر، الدجاج، الكلاب، الجمال والماعز [25]

#### 4.7. تحضير الكاربون المنشط

يحضر الكربون النشط انتلاقاً من عدد كبير من المواد النباتية أو الحيوانية أو المعدنية والتي تكون غنية بمادة الكربون مثل قشور جوز الهند معادن الكربون وغيرها [8] تحضير الكربون النشط يكون بمرحلتين


#### 4.8. الكربنه والتنشيط :-

##### 4.8.1. التنشيط:-

الهدف من هذه المرحلة هو زيادة حجم المسامات وتوسيعها، كما أن طبيعة المادة الأولية المستخدمة أثناء التقديم تؤثر على بنية واسعة المسامات التنشيط يزيل البنية الكربونية المنظمة على شكل أوراق عشرية، وهناك طريقتان للتنشيط [8] (التنشيط الفيزيائي، التنشيط الكيميائي )


##### التركيب الجزيئي والبلوري للكربون النشط

بتشابه التركيب الجزيئي لكل من الكربون المنشط والكرافيت من حيث عدد الطبقات إذ أن كل طبقة بحد ذاتها مكونة من حلقات سداسية متدرجة مع بعضها.



الشكل (5) : تركيب الجرافيت

كما يوجد تركيباً معيناً للكربون المنشط وبنوعيه المتتشابه والمختلف عن تركيب الكرافيت وكما هو مبين في الشكل التالي



الشكل (6) : تركيب الكاربون النشط

#### 4.9. المفهوم العام للامتزاز :-

الامتزاز هي ظاهرة فيزيوكيميائية تحدث عموماً المواد سائلة أو غازية تكون في احتكاك مع مادة صلبة، حيث تجذب المواد المميزة من طرف الذرات السطحية للمادة الصلبة (الماز)<sup>[27]</sup>

أو هي انتقال الدقائق الأيونية أو الجزيئية داخل محلول السائل أو الغازي نحو السطح النوعي للعامل الصلب، حيث لهذه المادة (الدقائق) ألفة عالية اتجاه الصلب<sup>[28]</sup>

أو هي تثبيت الحزینات الغاز على السطح الصلب نتيجة لقوى ذات طبيعة فيزيائية أو كيميائية مما يؤدي إلى وجود نوعين من الامتزاز وتسمى المادة التي تعاني الامتزاز على سطح بالممترز كما ويسمى السطح الذي يتم عليه الامتزاز بالماز<sup>[29]</sup>.


##### 4.9.1. أنواع الامتزاز :

طبقاً لنوع القوى التي ترتبط بها جزيئات المادة الممتازة مع السطح الصلب، هذا يمكننا من تقسيم الامتزاز إلى نوعين وهما:

###### 1- الامتزاز الفيزيائي:-

يسمى الامتزاز الفيزيائي عندما تكون قوى التجاذب بين جزيئات الغاز أو السائل الجزيئات المميزة وجزيئات الجسم الصلب من نوع قائد والرس وهي عبارة عن قوى الكتروستاتيكية ضعيفة حيث تكون قوى الترابط بين المادة الممتازة والجسم الماز أكبر من قوى الترابط بين الجزيئات الممتازة نفسها. كما أن الامتزاز الفيزيائي له طاقة لا تتجاوز ال 20/male وطاقة التشتيت له تكون قليلة، ويحدث الامتزاز الفيزيائي بكفاءة عند درجة حرارة اعتيادية، والسطح قد يكون أحادي الطبقة أو متعدد

الطبقات على السطح المار [30] أي يكون أحادي الجزيئة أو أحادي الطبقة (Mono Layer) أو يكون متعدد الطبقات أو الجزيئات (Multi-Layer).



الشكل (7) : الامتاز الفيزيائي

## 2- الامتاز الكيميائي :-

يشتمل الامتاز الكيميائي على تكوين مركب كيميائي على سطح الصلب، يسمى "مركب السطح" ويشتمل على تبادل أو مشاركة الكترونية بين السطح المار والجزيء أو الذرة المميزة في بعض الأحيان يحدث انتقال كامل للإلكترونات حيث تفقد الدرة الكتروناتها إلى السطح المازة تتحول إلى أيون موجب ممتاز على سطح الصلب) [32]

وتحدث هذه العملية بشكل كبير على سطح المادة الصلبة، وهذا النوع من الامتاز بعد الخطوة الأولى للتفاعل الكيميائي لذلك فإنه يحتاج إلى طاقة تنشيط عالية يحدث الامتاز الكيميائي على سطح معين عند ظروف معينة أو مناسبة من درجة حرارة وضغط لذلك يمتاز هذا النوع من الامتاز بالانتقائية (Selectivity).

المحتوى الحراري للامتاز الكيميائي عاليه وتكون أعلى بكثير من الامتاز الفيزيائي، إذ تكون حوالي (K//mole<sup>80</sup>) [33] وعند تكوين طبقة أحادية على السطح الماز ينتهي الامتاز الكيميائي.

## الجدول (2) : الفرق بين الامتراز الكيميائي و الفيزيائي

الامتراز الكيميائي	الامتراز الفيزيائي
الروابط بين الجزيئات الممتزة والسطح الماز هي روابط طبيعية (فائد والس).	الروابط بين الجزيئات الممتزة والجسم الماز هي روابط كيميائية تتضمن انتقال الكترونات.
حرارة الامتراز اقل من 40 كيلوجول/مول	حرارة الامتراز تتراوح بين 400-40 kj/mol
غير انتقائي لأن كل الغازات تمتز على السطح الصلب ما داما يمتز بخاصية الامتراز.	انتقائي نظراً لوجود روابط كيميائية بين الغاز الممتز والجسم الصلب مما يتطلب شروط معينة في بنية الغاز والجسم الصلب.
انعكاسي أي يمكن للجزيئات الممتزة أن تتحول إلى الحالة الغازية الحرة دون تغير في خواصها الطبيعية.	
الطبقات الممتزة فيزيائياً يمكن أن يكون سمكها من جزيء واحد. وتكون الطبقة الأولى مثبتة بقوة أكثر من الطبقات التي تليها. [37]	غير انعكاسي بمعنى أن الطبقة الممتزة كيميائياً يصعب إزالتها بالطرق العادية وتحتاج إلى معالجة كيميائية.
زيادة ضغط المادة الممتزة تزيد مع معدل الامتراز الفيزيائي ( علاقة طردية ).	الطبقات الممتزة كيميائياً تكون طبقة واحدة.
معدل الامتراز الفيزيائي يقل بدرجة الحرارة.	زيادة ضغط المادة الممتزة تقل من معدل الامتراز

### 4.9.2 آلية الامتراز :

الامتراز هو ظاهرة سطحية ناتجة عن تكثف جزيئات أو أيونات على سطح مادة مازه صلبة سببها قوى الكتروستاتيكية، فمن المسلم به أن التفاعلات بين العناصر أو الجزيئات لا تتم في كل الاتجاهات حيث نجد قوى متبقيّة متوجهة إلى الخارج، يتم تحديد هذه القرى عندما تثبت جزيئات المادة المتحركة على سطح المادة المازة، نقول إنها امترزت [34],[35]

### 4.9.3 ظاهرة الامتراز ناتجة عن اختلاف في تركيز المادة المازة بين طورين غير ممترجين:-

تبقى هذه الظاهرة مستمرة حتى يحدث اتزان بين الطورين نسمى تركيز المادة الممتزة بتركيز التوازن، والزمن اللازم لهذه العملية يسمى زمن التلامس الذي يعطي فكرة عن نوع الامتراز وحركته من الناحية الطاقوية هذه الطريقة يمكن أن تكون ماصة أو ناشرة للحرارة [36]

#### 4.9.4. العوامل المؤثرة في الامتزاز:- [38]

- 1- تأثير كمية المادة المازه
- 2- تأثير زمن التماس
- 3- تأثير درجة الحرارة
- 4- تأثير التركيز الابتدائي

## الفصل الثاني

### 5. المواد و طرق العمل

#### 5.1. المواد و الاجهزه المستعملة في البحث :-

#### الجدول (3) : المواد و الاجهزه المستخدمة في البحث

الادوات	الاجهزه	المواد
Beaker	ميزان الحساس Sensitive balanc	اوراق الشاي
Spatula	Hot plate	كلوريد الزنك Zncl2
Funnel	جهاز مطيافية الأشعة المرئية و فوق البنفسجية UV/Visible	صبغه المثيلين الزرقاء
Pipettes	Muffle Furnac	AgNo3
Tubes	فرن تجفيف Hot Air criculating drying oven	
بونقة (جفته)		
هاون		
حرار		
Filter paper		
دورق مخروطي Flask		
Volumetric Flask		
Cylinder		
Magnetic		

#### 5.2. الجزء العملي:-

##### 5.2.1. تحضير الكربون المنشط :-

أخذت أوراق الشاي وتمت معالجتها مع zncl2 بتركيز M1 وتم نقع أوراق الشاي مع لمدة 24 ساعة ثم تم غسل الماده المتكونه (كربون نشط) بالماء المقطر لمرات عديدة لازالة بقايا Cl2 وللتتأكد من زوالها وتم وضع بعض قطرات من AgNo3 وتم تجفيف الكاربون المنشط بدرجة حرارة المختبر 20°C ومن ثم تم حرق الكاربون المنشط في فرن الحرق بدرجة حرارة 200°C لمدة 3 ساعات.

### 5.3. تحضير المحاليل القياسية :-

تم تحضير محاليل قياسية لصبغة المثيل الأزرق بتراكيز (٢٠) و (٣٠) و (٤٠) ملغم التر وذلك بتخفيف حجم معين من المحلول المركز للصبغة في كمية محددة من الماء، وقد استخدم الماء محلول مرجعي .

### 5.4. قياس الكثافة Measuringof Density

استخدمت اسطوانة مدرجة بسعة (٥) مل ، ثم تتم إضافة كمية مناسبة من الكربون المنشط لعمل طبقة من جزيئات الكربون عند العلامه ، حيث يكون الكربون المنشط يشغل حجمها مع ملاحظة ارتفاع الكربون الجسيمات المنتجة عند العلامه (٥) ملم وبمستوى واحد. قم بوزن الأسطوانة بواسطة ميزان حساس واحسب الكثافة من علاقه الوزن بالحجم

### 5.5. نسبة الرطوبة Humidity Percentage

يتم اخذ غرام واحد من الكربون المنشط المعرض للجو ووضعه بفرن درجة حرارته 150 درجة مئوية والوقت ثلاثة ساعات، ثم بعدها يوزن وتحسب نسبة الرطوبة بناء على فرن الوزن.

### 5.6. دراسة تأثير كمية الماده المازه

تحضير الكربون المنشط (0.025,0.015,0.05)غم بثلاث اوزان مختلفه بتركيز أولي من صبغه المثيلين الزرقاء (20Mgm/Ltr) ودرجة الحراره (30,40,50) درجة مئويه مع زمن اهتزاز 5 دقائق .

### 5.7. تحديد زمن الامتزاز للأمتزاز

تم خلط m1100 من محلول الصبغه مع 0.05 جم من الكاربون المنشط عند درجة 20 سيليزي وتم اهتزازها ثلاثة مرات بتركيز (10ppm,30ppm,40ppm ) من صبغه المثيلين الزرقاء ومع استمرار الرج أخذت العينات عند (5,10,15) دقيقة وتم تقدير الكمية الممتازه باستخدام القياس الطيفي واقصى طول موجي لها (Max).


### 5.8. تأثير درجة الحرارة

جميع المتغيرات التي تؤثر على الامتزاز ثابتة باستثناء درجة الحرارة

يحضر محلول الصبغة لثلاثة أنواع من المحاليل التي تحتوي على صبغه وكربون منشط بتراكيز ثابتة ، ويرج المحاليل في نطاق درجة حرارة معينة (٣٠،٢٠،٤٠) درجة مئوية ، ثم رشحت لقياس التركيز.



الشكل (8) :- بالصور بعض خطوات لتحضير الكاربون المنشط



الشكل (٩) : بالصور بعض الخطوات من الامتزاز صبغة المثيلين الزرقاء بواسطة الكربون المنشط

### الفصل الثالث

#### 6. النتائج و المناقشة

##### ايزوثيرمات الامتاز Adsorption Isotherms

توصف بيانات الامتاز عادة عند درجة حرارة معينة رياضياً باستخدام بعض العلاقات المعروفة بالايزوثيرمات والايزوثيرم التماثل الحراري هو عبارة عن علاقة رياضية يتم اشتقاها وتطوريها لوصف نظام امتاز معين للحصول على بعض البيانات الضرورية ذات العلاقة بطبيعة المواد المازة والممتازة ودراسة كفاءة الامتاز وإن البعض من هذه العلاقات الرياضية هي شبه نظرية ويكون قسم منها بشكل معادلات بسيطة فيما يحوي البعض الآخر على عدد كبير من المتغيرات.

تكون المعادلات من النوع الأخير عادة معقدة وقد تؤدي إلى نتائج مظللة في أغلب الأحيان لذلك يفضل استخدام المعادلات البسيطة ذات المتغيرات الأقل .<sup>(39)</sup>

وتحتل ايزوثيرمات الامتاز عدداً من المضامين العملية المهمة على سبيل المثال فهي تزود الباحث بالمعلومات الضرورية حول كيفية سير نظام الامتاز وتشير إلى مدى فعالية مادة مازة معينة للتدخل مع المواد الممتازة المراد إزالتها. وهي كذلك تساعد في تقييم مدى ملائمة القيمة الاقتصادية المادة مازة في تطبيقات تجارية معينة.

ويمكن تكوين ايزوثيرمات الامتاز بالاعتماد على مبادئ نظرية يتم تطبيقها على البيانات العملية المحصل عليها من دراسة الامتاز.

##### -: Freundlich Isotherm فرندلخ

تعد معادلة فرندلخ واحدة من موديلات الايزوثيرمات المعروفة والتي يمكن تطبيقها بنجاح على الأنظمة أحادية المكون. ويفترض هذا النموذج أن سطح المادة المازة غير متجانس بسبب عدم انتظام الطاقة الكامنة عليها وذلك لامتلاك موقع الامتاز مستويات متباينة من الطاقة. إن قوة العلاقة الخطية يمكن أن يعبر عنها بوساطة قيمة معامل الارتباط (R) إذ أن هذه القيمة تستخدم لتقييم مدى إمكانية تمثيل البيانات التجريبية للامتاز بوساطة هذا الايزوثيرم.

إن معادلة فرندلخ الأساسية يمكن أن يعبر عنها بالمعادلات الآتية:

$$q_e = K_f C_e^{1/n}$$

إن الشكل الخطى لهذه المعادلة يمكن أن يعطى كما يأتي:

$$\log q_e = \log K_f + 1/n \log C_e$$

إذ أنهم ثابت ايزوثيرم فرنالخ فيما تمثل قيمة  $1$  كمية المادة الممتزة لكل غرام من المادة المازة وهي ما يعرف بسعة الامتاز (عند الاتزان) ( $\text{mg/g}$ ) و  $C$  تركيز المادة المتبقية (غير الممتزة) عند الاتزان ( $\text{mg/L}$ ) ويعطي رسم العلاقة بين  $\log Ce$  مقابل  $\log q_e$  خطأً مستقيماً بميل ( $1/1$ ) الذي يمثل مقياساً لشدة الامتاز وبمقطع مقداره  $\log k_y$  الذي يكون دالة لسعة الامتاز، إن مقدار القيمة  $11$  تشير إلى أفضلية نظام المادة المازة - الممتزة ودرجة عدم التجانس للسطح الماز إذ عندما تكون قيمتها محصورة بين ( $1-10$ ) فإن ذلك يعني أن الامتاز جيد ومفضل وعندما أقل من الواحد فإن الامتاز يكون غير مفضل وضعيف وعندما تكون  $n=1$  فإن الامتاز يكون خطياً وعندما تكون  $n < 1$  فإن الامتاز كيميائي وعندها  $n > 1$  الامتاز فيزيائي<sup>(41, 40)</sup>

### -: Langmuir Isotherm 6.1.2

نموذج لانكمایر یفترض أن الجزيئات تمترز على عدد ثابت من الفجوات المعروفة جيداً على سطح المادة المازة، هذه الفجوات تكون متكافئة طاقياً وكل فجوة يمكن أن تحمل جزيئاً ممتزة واحدة فقط. وإن الجزيئات الممتزة على السطح لا تتدخل مع بعضها ولا مع الجزيئات الأخرى الموجودة في المحاليل وبذلك فإن طبقة واحدة من الجزيئات الممتزة سوف تتشكل على سطح المادة المازة.

وبحسب هذا النموذج فإن عملية الامتاز تكون سريعة في البداية ثم تصل إلى حالة الاتزان بعد تساوي معدل السرعة النسبي بين الجزيئات على السطح الماز ومعدل عودتها إلى المحلول.<sup>(42, 43)</sup> وبحسب هذا النموذج تتناسب كمية المادة الممتزة مع الجزء المعرض لعملية الامتاز في حين تتناسب كمية الجزيئات العائدة إلى المحلول مع الجزء المغطى من السطح.

إن الشكل الخطى لهذه المعادلة يمكن أن يعبر عنه كما يأتي:

$$\frac{1}{q_e} = \frac{1}{Q_{max}} + \frac{1}{bQ_{max}} \left[ \frac{1}{Ce} \right]$$

و بإعادة ترتيب هذه المعادلة نحصل على الشكل الآتي :-

$$\frac{Ce}{q_e} = \frac{1}{bQ_{max}} + \frac{Ce}{Q_{max}}$$

إذ أن (b) هو ثابت ايزوثيرم لانكمایر والذي يشير إلى قوة ارتباط الصبغة على السطح الماز، وتمثل Omar السعة القصوى للامتاز المادة الماز ملغرام من المادة الممتزة لكل غرام من المادة المازة الصلبة و  $C$  وهما معرفتان سابقاً. ويمكن حساب قيم  $Q_{max}$  من رسم العلاقة الخطية بين  $q_e$  مقابل  $Ce$  التي تعطى ميلاً مقداره ( $1/Q_{max}$ ) وبمقطع ( $1/bQ_{max}$ ).<sup>(44)</sup>

### -: Tempkin Isotherm 6.1.3

إن الافتراض الأساسي لا يزورثيم تمكن هو أن طاقة الامتزاز تتناقص خطياً مع زيادة تغطية السطح الناتج من التداخل بين المادة المازة والممترزة.<sup>(45)</sup>

إن معادلة ايزوثيرم تمكن تعطى عادة بالشكل الآتي:

$$qe = \frac{RT}{b} \ln KT + \frac{RT}{b} \ln Ce$$

و إن الشكل الخطى لهذه المعادلة يمكن ان يعطى كما يلى :

$$q_e = B_T \ln K_T + B_T \ln C_e$$

إذ أن  $RT/b=BT$  إذ أن T هي درجة الحرارة المطلقة (K) و هو ثابت الغاز (8.314 جول . مول مطلقة ) و 6 ثابت له علاقة بحرارة الامتزاز (جول / مول) (Liter/mg) هو ثابت تأثر التوازن وهو يشير إلى أقصى طاقة تأثر و Br هو ثابت ذو علاقة بسعة السطح الامتزاز الصبغة لكل وحدة طاقة تأثر . وبرسم العلاقة بين  $qe$  مقابل  $\ln Ce$  فإنه من الممكن إيجاد قيمة الثوابت B و Kr من خلال قيم الميل والمقطع على التوالي.

### ايزوثيرم الامتزاز Adsorption Isotherm


تطبيق ايزوثيرمات Lungmuir و Freundlich و Temkin لامتزاز صبغة الميثيلين الزرقاء ، وتم حساب قيم ثوابت Temkin و Langmuir و Freundlich وفقاً للمعادلات (1 و 2 و 3).

### تحضير الكربون المنشط :-

أخذت أوراق الشاي وتمت معالجتها مع  $znCl_2$  بتركيز  $M1$  وتم نقع أوراق الشاي مع  $znCl_2$  لمدة 24 ساعة ثم تم غسل الماده المتكونه (كربون نشط) بالماء المقطر لمرات عديدة لأزالة بقایا  $Cl_2$  وللتتأكد من زوالها وتم وضع بعض قطرات من  $AgNO_3$  وتم تجفيف الكاربون المنشط بدرجة حرارة المختبر  $20^{\circ}C$  ومن ثم تم حرق الكاربون المنشط في فرن الحرق بدرجة حرارة  $200^{\circ}C$  لمدة 3 ساعات.

## الطريقة التحليلية Analytical method

يمكن إجراء دراسات الامتاز بشكل علمي وصحيح من خلال تحديد الظروف المناسبة للحصول على إزالة كاملة للصبغة الخطوة الأولى هي تحضير منحني قياسي للصبغة. حيث يوضح الشكل رقم (10) المنحني القياسي لصبغة الميثيلين الأزرق. برسم العلاقة بين الامتصاص (A) والتركيز ، حيث تظهر صبغة الميثيلين الزرقاء علاقة خطية جيدة ، والتي تتوافق مع قانون بير لامبرت ، وقيمة معامل الارتباط  $R^2$  هي ... ٩٩




الشكل (10) : منحنى المعايرة لصبغة المثيل الأزرق

## ايزوثيرم الامتاز Adsorption Isotherm

يعد تطبيق ايزوثيرمات الامتاز (Adsorption Isotherms) احد المحتويات الاساسية لتوفير معلومات نظام الامتاز. اذ تم دراسة ايزوثيرم فرندلخ ولانكمایر لامتاز صبغة المثيل الازرقاء عند تراكيز (20) غم / لتر وعند درجة حرارة ثابتة ٢٠ م مع تثبيت بقية المتغيرات الاخرى.

## ايزوثيرم فرندلخ Freundlich isotherm


استخدم هذا الايزوثيرم طبقاً للمعادلة رقم (١) من رسم العلاقة بين  $\log C$  ضد  $\log g$  عند تركيز صبغة (٢٠) ملغ / لتر و (٠٠٥) غم المحضر من الكاربون المنشط . يتم حساب قيمة الثابت (Krn) من المنحدر والمقطع العرضي للخط المستقيم في الشكل (11) .



الشكل (11) : معادلة فرندلخ

ايزوثيرم لانكمایر Langmuir isotherm

يطبق هذا الايزوثيرم على امتراز صبغة المثيل الزرقاء وذلك برسم العلاقة بين  $C_0/q_e$  ضد  $C$  المعادلة (رقم ٢)، عند تركيز صبغة ٢٠ ملغم / لتر و ٥٠ غم المحضر من الكربون المنشط من خلال المندر والمقطع العرضي للخط المستقيم في الشكل (12) تم تعين قيمة السعة القصوى النظرية (Qmax) لمادة المازة وكذلك قيمة ثابت لانكمایر (b) الذي يمثل الصبغة المرفقة بالسطح.



الشكل (12) : معادلة لانكمایر

يطلق على ( ايزوثيرم لانكمایر ) تعبير ثابت عامل الفصل ب ( $R_L$ ) و هو خالي من الوحدات ويمكن حسابه كالتالي :-

$$R_L = 1 / ( 1 + b C_i )$$

$C_i$  = تركيز ابتدئي للمادة الممتزة (ملغم/لتر)

$b$  = ثابت لانكمایر (لتر / ملغم)


قيمة  $R_L$  = تعتبر عن شكل الايزوثيرم في مدى نجاح العمليات الامتزازية

- اذا كانت ( $R_L > 1$ ) يكون غير مفضل .
- $R_L = 1$  يكون خطيا .
- يكون بشكل مفضلا ( $0 < R_L < 1$ ) .
- يكون لا عكسيا ( $R_L = 0$ ) .

و استخدم ثابت لانكمایر ( $b$ ) لحساب  $R_L$ .

### ايزوثيرم تيمكن Temkin Isotherm

تم تطبيق ايزوثيرم تيمكن Temkin على بيانات الفعلية للامتزاز صبغة الميثيلين الزرقاء ، وتم رسم العلاقة بين  $qe$  و  $\ln Ce$  وفقاً للمعادلة (٣) ، وكان تركيز الصبغة ٢٠ مجم / لتر ، وكانت درجة الحرارة ٢٠ درجة مئوية و تم عرض تنشيط ٥٠٠ جم في الشكل (13) بالنسبة للكربون المحضر ، تم حساب قيم KT و BT الثابت لـ Temkin على التوالي من خلال المنحدر ومقطع الخط المستقيم الذي تم الحصول عليه .



الشكل (13) : معادلة تيمكن

تبين ان هناك علاقة غير خطية جيدة بين  $\log Ce$  و  $Qe$  حيث يدل ذلك ان ايزوثيرم (Temkin) لا ينطبق على إمتراز الصبغة المثيل الزرقاء على الكربون المنشط المحضر .

## 7. الاستنتاجات و التوصيات :-

### 7.1. الاستنتاجات :-

- 1- تم اثبات فعالية وقدرة امتراز الكربون المنشط من خلال قدرته على امتراز MB ( صبغة المثيل الازرق )  $20 \text{ mg/L}$
- 2- تبين بان له مساحة سطحية كبيرة ومجموعة واسعة من المسام ، وبالتالي يمكن ان يتمتص الكربون المنشط مجموعة من الملوثات والجسيمات التي لها اوزان جزيئية كبيرة ، يتم إعادة تنشيط الكاربون باستخدام  $\text{ZnCl}_2$  للحصول على أقصى استفادة منه.
- 3- حيث ان أظهرت النتائج الكربون المنشط يمكن ان يكون نشط وسريع الامتراز عند افضل درجة حرارة  $50^\circ\text{C}$  مقارنة بدرجات الحرارة الاخرى التي تم استخدامها .

### 7.2. التوصيات:-

- 1- استخدام  $\text{ZnCl}_2$  عند عملية تنشيط الكاربون
- 2- غسل العينه باستخدام الجهاز افضل من استخدام قمع الترشيح لانه اسرع .
- 3- لكي الحصول على نتائج صحيحة ودقيقة يجب ان تأخذ الاوزان بدقة وتركيز.
- 4- عند الحرق و عند تحضير صبغة المثيلين و الامتراز .
- 5- تنظيف الأدوات قبل استخدامها جيدا وبعدها لان بعد استخدامها سوف تترك اثر قلوي قد يؤثر ع باقي التجارب .

- 1- Chemistry Operations (15 2003) "Carbon" Los Alamos National Laboratory
- 2- History of Carbon": UNIVERSITY OF KENTUCKY  
<http://www.caer.uky.edu/carbon/history/carbonhistory.shtml>
- 3- Chinese made first use of diamond" BBC News
- 4- Biological Abundance of Elements" The Internet Encyclopedia of Science
- 5- Dr. Nasr Al-Hayek: "Introduction to Surface Chemistry," Dar Al-Baath, Constantine 65-45, Algeria, (1990), p.
- 6- Marsh, H. (2006).. Activated Carbon1 "st. ed1.st ed. Francisco Rodriguez\_Reinoso, pp. 16, 182, 183.
- 7- The Science Behind Activated Carbon Water Filters CB Tech
- 8- Kamersho Abbas, the use of activated carbon prepared from date palm derivatives and dagla date kernels in the treatment of urban wastewater, a comparative study, doctoral thesis. Ouargla, Kasdi Merbah University 2017
- 9- LU Jinyan, Février 2005, ETUDE COMPARATIVE SUR LESCHARBONS ACTIVS. ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL DES EAUX AND DES FORETS.
- 10- Manocha, S. M. Porous carbons. Sadhana, Department of Materials Science, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar 388 120, India, 28(1-2), 335-348, February/April 2003.
- 11- Activated Carbon Petition USDA Organics Review Petition, Wine Canada Air May 2002
- 12- Ahmadpour, A., et al., (1996), Preparation of active carbons from coal by chemical and physical activation, Carbon, 34 (4), pp. 471-479
- 13- Manju, G. N., Raji, C., and Anirudhan, T. S., (1998), Evaluation coconut husk carbon for the removal of arsenic from water, Water Res ,32pp. 3062-3070
- 14- Marcilla, A., Garcia-Garcia, S., Asensio, M., and Conesa, J. A., (2000), Influence of thermal treatment regime on the density and reactivity of activated carbons from almond shells, Carbon, 38, pp.440-429 .
- 15- Gullon, M. I., and Font, R., (2001), Dynamic pesticide removal with activated carbon fibers, Water. Res. 35, pp. 516-520
- 16- Malik, P. K., (2003), Use of activated carbon prepared from saw dust and rice husk for adsorption of acid dyes, Dyes & Pigments, 56, pp. 239-249.
- 17- El-SheikhA, N, Newman, A. P., Al-Daffaee, H.K., Phull, S., and Cresswell, N., (2004), Characterization of activated carbon prepared from a single cultivar of Jordanian olive stones by chemical and physicochemical techniques, J Anal App!. Pyrol., 71, pp. 151-164.

- 18- Ahmedna, M., Marshall, M. E., and Rao, R. M., (2000), Production of granular activated carbons from selected agricultural by-products and evaluation of their physical, chemical and adsorption properties, *Bioresource Technol.*, 71, pp. 113123.
- 19- Aslan, S. and Turkman, A., (2005), Combined biological removal of nitrate and pesticides using wheat straw as substrates, *Process Biochem.*, 40, pp. 935-943.
- 20- Dabrowski, A., Podkoscielny, P., Hubicki, Z., and Barczak, M., (2005), Adsorption of phenolic compounds by activated carbon -a critical review, *Chemosphere*5,8, pp. 1049-1070.
- 21- Kadirvelu, V., Kavipiriya, M., Karthika, C., Radhika, M., Vennilamani, N., and Pabalbhi, S., (2003), Utilization of various agricultural wastes for activated carbon production: preparation and application for the removal of dyes and metal ions from aqueous solutions, *Bioresource Technology*, 87(1), pp. 129-132.
- 22- Vidic, R. D., Suidan, M. T., Traegner, U. K., and Nakhla, G. F., (1990), Adsorption isotherm: illusive capacity and role of oxygen, *Water Research*, 4, pp. 1187-1198.
- 23- Urano, K., Yamamoto, E., Tonegawa, M., and Fujie, K., (1991), Adsorption of chlorinated organic compounds on activated carbon from water, *Water Research*, 25 (12), pp. 1459-1464.
- 24- Perez-Candela M., Martin-Martinez, J., and Torregrosa-Macia, R., (1995), Chromium (VI) removal with activated carbon, *Water Research*, 29 (9), pp. 2174-2180.
- 25- بن عشوره إشراق وحميتي كريمة، محاولة إزالة صبغة الميثيلين الأزرق من محلولها المائي باستخدام الفحم المنشط المنتج من مخلفات عظام الدجاج، مذكرة ماستر، ورقلة، جامعة قاصدي مرداب، 0
- 26- Manocha, S. M. Porous carbons.Sadhana, Department of Materials Science, Sardar Patel University, VallabhVidyanagar 388 120, India, 28(1-2), 335-348,February/April 2003
- 27- chen,c.,et al., adsorption of Ni(II) from aqueous solutions using oxidized multi wallcarbon nanotubes,industrial engineering chemistry research (2006) 45p
- 28- Gabora.Somorjaimarie-pauleledplancke:"chimie des surfaces et catalyse",ediscienceinternational Paris,(1995).
- 29- د. محمد وجدي واصل: الأسس كيمياء السطوح ، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ، القاهرة (2007)
- 30- D. Basmadjian, (1996). "The little Adsorption Book", London, University, London, pp.366-372.

- 31- G. Z. Kadhim, (2010). "A Study of Adsorption of some Heavy Metal on Selected Iraqi Surfaces", M.Sc. thesis, College of Science for Women- University of Baghdad, Iraq.
- 55 45 - د. حسن أحمد شحادة كيمياء السطوح والحرفر، دار الفجر الطبعة الأولى، القاهرة (2004)، ص 45
- 33- G.M. Barrow, (1973)." Physical Chemistry", 3th Ed., McGraw-Hill, Japan, p: 738-747.
- 34- Cases, J.M., Villiéras, F., Michot, L., Adsorption, exchange and retention phenomena at the solid-aqueous solution interface. Influence of structural, textural and superficial properties of solids, J, Comptes rendus de l'Académie des sciences -series IIA- earth and planetary science (2000).
- 35- F. eedeline :"l'épuration physico\_chimique des eaux théorie et technologie", 4éme édition CEBEDOC sprl, liège (1998).
- 36- Sun, L.M., meunier, F., Adsorption. Theoretical aspect.journal techniques de l'ingénieur, génie des procédés, ISSN-1762-8725(2008) [9]: Chemseddinechitour :"physico\_chimie des surfaces", 2éme édition, tom 2, office publication universitaires, Alger, (2004)461p.
- 55 45 - د. حسن أحمد شحادة كيمياء السطوح والحرفر، دار الفجر الطبعة الأولى القاهرة (2004)، ص 45
- 38- Bulut Y. Gozabenli N. Aydm H., (2007), "Equilibrium and kinetics studies of adsorption of direct blue 71 from aqueous solution by wheat shells" J. Hazard. Mater. 144,303-305.
- 39- Knaebel K.S., (2003), "Adsorbent selection", Adsorption Research, Inc., Dublin, Ohio, 43016, pp. 1-23. 120 Yusuf R.K. (1988), Preparation of activated charcoal from the reaction of oil waste with industrial waste resulting from the purification of Mishraq sulfur, Master's thesis, University of Mosul.
- 40- Esmaeili A., Ghasemi S., Rustaiyen A., (2008), "Evaluation of Activated Carbon Prepared of Algae Gacilaria for the Biosorption of Cu(II) from Aqueous Solutions", American-Eurasian J.Agric. & Environ. Sci., 3(6):810-813
- 41- Dada A.O., Olalekan A.P., Olatunya A.M., and Dada O., (2012), "Langmuir-Freundlich, Temkin and Dubin in-Radush Kevich Isotherms Studies of Equilibrium Sorption of Zn<sup>2+</sup> Unto Phosphoric Acid Modified Rice Husk", JOSR Journal of Applied Chemistry, Vol.3,pp.38-45.
- 42- الدباغ ع... (2010) الحركيات الكيميائية دار ابن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل ص. 100
- 541,537,536
- 43- Awoyemi A..(2011), "Understanding the Adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons from aqueous phase onto Activated carbon", M.Sc. Thesis, University Toronto.

- 44- Theivarasu C., Mylsamy S., Sivakumar N., (2011), "Cocoa shell as Adsorbent for the Removal of Methylene Blue from Aqueous solution: Kinetic and Equilibrium Study", Universal. J.Envir.Res. & Tec., Vol.1, pp.70-78.
- 45- Boparai H.K., Joseph M., Ocarroll D.M., (2010), "Kinetics and thermodynamics of cadmium ion removal by adsorption onto zerovalent iron particles", Elsevier, Journal of Hazardous Materials.pp. 1-8

## Abstract

In this study, activated carbon was prepared from local raw materials by treating tea leaves with  $ZnCl_2$  at a concentration of  $m_1$ , followed by a process of soaking and washing with distilled water several times to remove chloride, then drying, followed by a burning process for 3 hours in a burning oven at a temperature of 200 C.

Then followed by the grinding process, then adsorption of three weights of activated carbon with different concentrations of methylene blue dye at different temperatures.