

| | |
|--|----------------------------------|
| الهندسة | الكلية |
| السدود والموارد المائية | القسم |
| Concrete Technology Laboratory | المادة باللغة الانجليزية |
| مختبر تكنولوجيا الخرسانة | المادة باللغة العربية |
| الثانية | المرحلة الدراسية |
| م.م. سيف سعد منصور | اسم التدريسي |
| Consistency of Standard Cement Paste | عنوان المحاضرة باللغة الانجليزية |
| فحص القوام القياسي للسمنت | عنوان المحاضرة باللغة العربية |
| 2 | رقم المحاضرة |
| المواصفة القياسية الأساسية: ASTM C187: Standard Test Method for Amount of Water .Required for Normal Consistency of Hydraulic Cement Paste | المصادر والمراجع |
| المعايير الأوروبية/البريطانية: EN 196-3: Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness (يغطي هذا المعيار كل من القوام القياسي وزمن الشك). .BS 4550: Methods of testing cement | |
| | |

محتوى المحاضرة

المقدمة (لماذا هذا الاختبار؟):

التعريف: القوام القياسي هو نسبة الماء (على شكل نسبة مئوية من وزن الإسمنت) اللازمة لإنتاج عجينة إسمنتية تسمح لآبرة فيكات (قطر 10 ملم) بالغوص لمسافة 10 ± 1 ملم من قاع القالب.

الهدف والأهمية: هذا الاختبار هو معيار تحضيرى أساسى. يجب تحديد نسبة الماء هذه بدقة قبل إجراء اختبارات زمن الشك وهذوء الإسمنت، لأن نتائج تلك الاختبارات تعتمد بشكل حاسم على كمية الماء المستخدمة.

الأجهزة والأدوات المستخدمة (بالصور التوضيحية):

جهاز فيكات (Vicat Apparatus).

قضيب القياس (Plunger): القضيب الأسطوانى الذى قطره 10 ملم (يختلف عن إبرة الشك).

قالب فيكات (Vicat Mould): على شكل (Truncated Cone) **截头圆锥体** مصنوع من material غير قابل للصدأ.

لوحة قاعدة (Base Plate).

أدوات أخرى: ميزان حساس، كرة عجن (Spatula)، وعاء للخلط، ساعة توقيت.

الخطوات العملية (حسب ASTM C187):

وزن كمية محددة من الإسمنت (عادة 500 جم).

إضافة كمية أولية من الماء (مثل 25% من وزن الإسمنت).

خلط العجينة بشكل يدوى أو آلى خلال وقت محدد.

ملء القالب بالعجينة وهزها للتخلص من الفراغات.

وضع القالب تحت جهاز فيكات وخفض قضيب القياس لملامسة سطح العجينة ثم تثبيته.

تحرير القضيب وقياس عمق الغوص بعد 30 ثانية.

تكرار التجربة مع نسب ماء مختلفة (زيادة بنسبة 1-2% كل مرة) حتى نحصل على عمق غوص يبلغ 10 ± 1 ملم.

حساب نسبة القوام القياسى (P):

تُحسب نسبة الماء المطلوبة باستخدام القانون:

$$P = (\text{كمية الماء المستخدمة} / \text{وزن الإسمنت}) \times 100\%$$

عادة ما تتراوح هذه النسبة للإسمنت البورتلاندي العادي بين 26% إلى 33%.

العوامل المؤثرة على نسبة القوام القياسي:

نعومة الإسمنت: كلما زادت النعومة، زادت الحاجة إلى الماء.

التركيب الكيميائي للإسمنت.

درجة حرارة ورطوبة الجو.

عمر الإسمنت (الإسمنت القديم يحتاج ماءً أكثر).

الخاتمة: التأكيد على أن هذا الاختبار هو مفتاح الحصول على نتائج موثوقة ومقارنة في جميع اختبارات الإسمنت اللاحقة.