




**University Of Anbar  
College of Engineering  
Civil Engineering Department**



# Properties of Concrete Lab

## 2<sup>nd</sup> Stage

مدرس المادة :

م.م. محمد وجيه يونس  
م.د. سعدون مشرف عبدالله  
م.د. إبراهيم حكيم موسى  
م.م. بيداء حمدي صالح

Prepared By:

أ.م. محمد حمود مهنا

تصميم الخلطات الخرسانية

تصميم الخلطات الخرسانية يعنى تحديد القيم النسبية لمكوناتها Proportioning بما يتفق مع المتطلبات المرغوبة لعمل معين. ويكون ذلك بإستخدام نسب تُثبت فاعليتها من الخبرة وتسمى بالنسبة الوضعية Empirical Proportioning وقد يكون بطرق حسابية مبنية على أساس فنى تتضمن خواص المواد المستخدمة والخواص المطلوبة في الخرسانة المتصلدة (مثل مدى المقاومة للأحمال أو المقاومة للبرى) والإشترطات التي تتطلبها خطوات صناعة الخرسانة مثل السهولة المناسبة للصب Placing والتسوية النهائية ( التشطيب Finishing) لسطح الخرسانة.

وذلك مع مراعاة التكاليف الإقتصادية حسب نوع العمل الإنشائي المطلوب. وهذه الطرق الحسابية تهدف الى إستخدام المواد الموجودة Available Materials لنحصل منها على خرسانة ذات خواص مطلوبة في الحالتين الطازجة والمتصلدة وذلك بأقل التكاليف ويمكن إعتبار أن مقاومة الخرسانة للضغط تبين مدى جودة الخرسانة المتصلدة كما تعبر قيمة الهبوط Slump عن مدى جودة الخرسانة الطازجة.

ويعتبر تحديد نسب الخلطة الخرسانية من أهم العوامل التي تؤثر على جودة الخرسانة وعلى إقتصاديات المشروع. فمن الممكن الحصول على خرسانات متباينة في جودتها وثمانها بالرغم أن جميعها تتكون من نفس المواد. ويعتمد الإقتصاد النسبي للخلطات الخرسانية على أثمان مكوناتها وعلى أجور العمال وتكاليف النقل لتلك المكونات. ويعتبر الأسمنت أحد المكونات الأساسية للخرسانة والذي تؤثر نسبة وجوده في الخلطة تأثيراً كبيراً على تكاليفها نظراً لغلوه ثمه بالنسبة لباقي المكونات.

الاعتبارات الأساسية في تصميم الخلطات الخرسانية

هنالك نقطتان مهمتان لا بد من التأكيد عليهما هما الكلفة وامتلاك الخرسانة الحد الأدنى من خواص محددة بمواصفات

1- الكلفة

وتشمل المواد والمعدات واجور العمال. ويكون الهدف عند تصميم الخلطات هو تقليل كمية الاسمنت لكونه اعلى كلفة من باقي المكونات الاخرى , وهنالك فائدة اخرى غير اقتصادية من تقليل كمية الاسمنت هي :-

\*- يؤدي تقليل كمية الاسمنت في الكتل الخرسانية الضخمة كالسدود الى تقليل الحرارة المنبعثة نتيجة عملية الاماهة وبالتالي تقليل التشققات في الخرسانة.

\*- يؤدي تقليل كمية الاسمنت الى تقليل الانكماش نتيجة لزيادة كمية الاسمنت كما في الخلطات الغنية بالإسمنت .

عند تقدير كلفة الخرسانة من الضروري الاخذ بنظر الاعتبار التغير (variability) الحاصل في مقاومة الخرسانة بسبب اعتماد الحد الأدنى للمقاومة (minimum strength) كمحدد في المواصفات الموضوعه من قبل المصمم الإنشائي ومعيار فعلي لقبول الخرسانة, بينما تكون الكلفة الفعلية للخرسانة مرتبطة بالمواد المستعملة لإنتاج معدل مقاومة (mean strength) معين.

ولهذا التفاوت تتوضح اهمية السيطرة النوعية (quality control) فكما كانت السيطرة النوعية افضل كلما كان الفرق بين الحد الأدنى للمقاومة ومعدلها اقل , ان السيطرة النوعية تمثل مصروفاً اضافياً لكل من عملية الاشراف ومعدات الخلط .

كما وتتأثر كلفة اجور العمل بدرجة كبيرة بقابلية التشغيل , فقابلية التشغيل الغير ملائمة لوسائل الرص المتوفرة تؤدي الى ارتفاع اجور العمل او الى عدم الحصول على خرسانة مرصومة بصورة كافية وبالتالي زيادة الكلفة.

ويجب الاخذ بنظر الاعتبار الاستفادة من المواد الاولية المتوفرة بالقرب من موقع العمل لتلافي نقلها من مواقع بعيدة وبالتالي زيادة الكلفة.

**2- المواصفات Specification**

- تحدد المواصفات الحدود الدنيا لعدد من الخواص المطلوبة ومنها:-
- \* الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط والذي يكون مهم للاعتبارات الإنشائية.
  - \* الحد الأعلى لنسبة الماء/ الأسمنت (W/C) أو الحد الأدنى لمحتوى الأسمنت أو الحد الأدنى لمحتوى الهواء المقصود لإعطاء متانة مقبولة.
  - \* الحد الأعلى لمحتوى الأسمنت لتلافي الانكماش والحرارة العالية التي تسبب التشقق.
  - \* الحد الأدنى لكثافة المنشآت المتكونة من كتل خرسانية ضخمة.
- كل هذه المتطلبات يجب تثبيتها في حسابات تصميم الخلطة وهي التي تحدد نسب الخلط للمادة المستعملة.

تحدد المواصفات الحد الأدنى لمقاومة الخرسانة المستعملة لأغراض مختلفة وحسب ما مبين في الجدول أدناه :-

ت	نوع الخرسانة	الحدود الدنيا للمقاومة (نت/مم <sup>2</sup> )
1	الخرسانة الاعتيادية Plain Concrete	7
2	الخرسانة المسلحة والحاوية على ركام خفيف Reinforced Concrete with lightweight aggregate	15
3	الخرسانة المسلحة والحاوية على ركام اعتيادي Reinforced Concrete with normal aggregate	20
4	الخرسانة ذات الشد اللاحق Post-tensioned Concrete	30
5	الخرسانة مسبقة الشد Pre-tensioned Concrete	40

**كيفية بيان نسب مكونات الخرسانة Expressing Proportions**

1- تُبيّن مكونات الخرسانة من المواد الحبيبية Granular Materials وهي الأسمنت والركام الناعم والركام الخشن عادة على هيئة نسب Ratios بالوزن أو بالحجم فمثلاً عندما يقال خلطة 1: 2: 4 معناها

أسمنت	رمل	حصو
1	2	4

أي تحتوي على جزء من الأسمنت وجزئين من الرمل وأربعة أجزاء من الحصو. وتفضل أن تكون تلك النسب بالوزن لعدم إمكان التحديد الدقيق لكمية الأسمنت والركام بالحجم نتيجة تغير الكمية التي يستوعبها حجم معين بتغيير مدى الرص Compaction المستخدم. كما أن الركام الناعم قد يتغير حجمه بتأثير ظاهرة زيادة الحجم Bulking بالرطوبة.

2- وقد تُبيّن نسب المواد الحبيبية بما يحتويه المتر المكعب للخرسانة الطازجة من الأسمنت والركام الناعم والركام الخشن على أن يُبين الأسمنت بالوزن والركام بالحجم تسهيلاً لتحضير الكميات عند الخلط فمثلاً بخلطة .

أسمنت	رمل	حصو
300 كغم (6 كيس أسمنت)	0,4 متر مكعب	0,8 متر مكعب

ومجموع هذه الكميات يعطى تقريباً "بعد خلطها بالماء حوالي متر مكعب من الخرسانة الطازجة.

3- وتبين كمية الماء اللازمة للخلطة على هيئة نسبة من الأسمنت بالوزن فمثلا خلطة بها نسبة الماء الى الأسمنت  $(w/c) = 0,5$  بالوزن ، فاذا علم وزن الأسمنت في المتر المكعب للخرسانة الطازجة أمكن تعيين وزن الماء اللازم له لإجراء الخلط وبالتالي يمكن تعيين حجم ذلك الماء بالتر. وأحياناً قد تُبين كمية ماء الخلط اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة مباشرة فمثلا خلطة:

أسمنت	رمل	حصو	ماء
300 كغم	م <sup>٣</sup> ٤,٤	م <sup>٣</sup> ٠,٨	150 لتر

4- وتبين كمية الإضافات -إن وجدت- على أساس أنها نسبة مئوية من وزن الأسمنت المستخدم بالخلطة فمثلا خلطة:

أسمنت	رمل	حصو	ماء
300 كغم	م <sup>٣</sup> ٤,٤	م <sup>٣</sup> ٠,٨	150 لتر

بها ٢ % ملدنات تعنى أن وزن الملدنات المستخدم  $0,02 \times 300 = 6$  كغم للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة.

### تصميم الخلطة حسب الطريقة الامريكية

#### خطوات التصميم

#### 1- اختيار مقدار الهطول.

في حالة عدم تحديد مقدار الهطول في المواصفات يتم اختيار الهطول المناسب للعمل من الجدول رقم (1) والقيم المثبتة بالجدول على اساس استعمال الهزاز في عملية الرص وفي حالة استخدام اساليب اخرى لرص الخرسانة فمن الممكن زيادة القيم المبينة بمقدار 2 سم .

ت	نوع المنشأ	مقدار الهطول سم	
		الحد الاعلى	الحد الادنى
1	الاسس المسلحة للجدران والاعمدة	8	2
2	الاسس الغير مسلحة وجدران الهياكل الثانوية	8	2
3	العتبات والجدران المسلحة	10	2
4	الاعمدة	10	2
5	بلاطات وارصفة الطرق	8	2
6	خرسانة كتلية	8	2

جدول رقم (1) قيم الهبوط لأنواع مختلفة من المنشآت

#### ملاحظة:-

في حالة اختلاف مقدار الهطول الفعلي(في موقع العمل) عن الافتراضي فيتم تعديل كمية الماء بمقدار  $(2-4 \text{ kg/m}^3)$  لكل (1cm) في الزيادة او النقصان للهطول. فمثلا" اذا كان الهطول المطلوب (10 سم) وظهر بعد الخلط (8سم) فيتم زيادة كمية الماء  $(4 \text{ kg / m}^3)$  اما اذا ظهر الهطول بعد الخلط (12سم) فيتم تقليل كمية الماء بمقدار  $(4 \text{ kg / m}^3)$ .

#### 2- اختيار المقاس الاقصى للركام

يستعمل اكبر مقاس للركام المتوفر بصورة اقتصادية ويجب ان يناسب المقاس ابعاد المنشأ الخرساني وان لا يزيد المقاس الاقصى عن 5\1 اقل بعد بين جانبي قالب او عن 3\1 عمق البلاط او 4\3 اصغر مسافة بين قضبان حديد التسليح.

### 3- تقدير كمية ماء الخلط ومحتوى الهواء

من جدول رقم (2) يتم تقدير كمية ماء الخلط المطلوبة لأنواع الخرسانة (الخرسانة الاعتيادية والخرسانة الحاوية على هواء مقصود) من معرفة المقاس الاقصى للركام ومقدار الهطول .

كمية الماء (كغم ام <sup>3</sup> ) من الخرسانة للمقاسات القصوى للركام (مم)								الهطول (مم)
150	70	50	40	25	20	12.5	10	
الخرسانة الاعتيادية								
125	145	155	160	180	185	200	206	5-3
140	160	170	175	195	200	215	225	10-8
---	170	180	185	205	210	230	240	18-15
0.2	0.3	0.5	1.0	1.5	2	2.5	3	القيم التقريبية للهواء المحصور في الخرسانة الاعتيادية كنسبة مئوية
الخرسانة الحاوية على الهواء المقصود								
120	135	140	145	160	165	175	180	5-3
135	150	155	160	175	180	190	200	10-8
---	160	165	170	185	190	205	215	18-15
3	3.5	4	4.5	5	6	7	8	المعدلات المقترحة لمحتوى الهواء الكلي كنسبة مئوية

جدول رقم (2) القيم التقريبية لمتطلبات ماء الخلط ومحتوى الهواء لمقادير مختلفة من الهطول والمقاسات القصوى للركام.

### 4- اختيار نسبة الماء/ الاسمنت

من جدول رقم (3) يتم تقدير نسبة الماء \ الاسمنت من معرفة قيمة مقاومة الانضغاط بعمر 28 يوم لأنواع الخرسانة (الخرسانة الاعتيادية والخرسانة الحاوية على هواء مقصود).

ت	مقاومة الانضغاط بعمر 28 (نت/مم <sup>2</sup> )	نسبة الماء/الاسمنت	
		الخرسانة الاعتيادية	الخرسانة الحاوية على هواء مقصود
1	45	0.38	--
2	40	0.43	--
3	35	0.48	0.40
4	30	0.55	0.46
5	25	0.62	0.53
6	20	0.70	0.61
7	15	0.80	0.70

جدول رقم (3) العلاقة بين نسبة الماء/ الاسمنت ومقاومة الخرسانة

## 5- احتساب محتوى الاسمنت

يمكن احتساب كمية الاسمنت المطلوبة لوحدة الحجم من الخرسانة من التقديرات في الخطوات رقم 1 , 2 وحسب العلاقة التالية :-

كمية ماء الخلط المقدر

$$\text{كمية الاسمنت} = \frac{\text{كمية ماء الخلط المقدر}}{\text{نسبة الماء \ الاسمنت}}$$

نسبة الماء \ الاسمنت

اما اذا حددت المواصفات الحد الادنى لمحتوى الاسمنت فيجب اخذ القيمة الاكبر من محتوى الاسمنت.

## 6- تقدير محتوى الركام الخشن

من جدول رقم (4) يتم تقدير حجم الركام الخشن بالنسبة لوحدة الحجم من الخرسانة. وللحصول على الوزن الجاف للركام الخشن نضرب القيمة المستخرجة من الجدول في وحدة الوزن للركام الجاف والمرصوص بالدك اليدوي (كغم/م<sup>3</sup>).

المقاس الاقصى للركام (مم)	معامل النعومة للرمل.	حجم الركام الخشن الجاف والمرصوص بالدك اليدوي لكل وحدة حجم من الخرسانة ولمقادير مختلفة من
	2.4	2.6
	2.8	3.0
10	0.50	0.48
12.5	0.59	0.57
20	0.66	0.64
25	0.71	0.69
40	0.76	0.74
50	0.78	0.76
70	0.81	0.79
150	0.87	0.85

جدول رقم (4) حجم الركام الخشن لكل وحدة حجم من الخرسانة

## 7- تقدير محتوى الركام الناعم

## أ- طريقة الوزن:- Weight method

اذا كان وزن الخرسانة معلوم (كثافتها) فإن الوزن المطلوب من الركام الناعم يمثل الفرق بين وزن الخرسانة والوزن الكلي لبقية مكونات الخرسانة (الحصي, الاسمنت, الماء).  
اما اذا كان وزن الخرسانة غير معلوم فيمكن تقديرها من جدول رقم (5).

ت	المقاس الاقصى للركام (مم)	الخرسانة الاعتيادية	التقدير الاولي لوزن الخرسانة كغم/م <sup>3</sup>
1	10	2285	2190
2	12.5	2315	2235
3	20	2355	2280
4	25	2375	2315
5	40	2420	2355

2375	2445	50	6
2400	2465	70	7
2435	2506	150	8

جدول رقم (5) التقدير الاولي لوزن الخرسانة الطرية

**ب- طريقة الحجم المطلق:- Absolute volume method**

هذه الطريقة اكثر دقة من طريقة الوزن وتستند على الحجم المزاخة من قبل مكونات الخرسانة (الماء , الهواء , الاسمنت , الركام الخشن) حيث تطرح هذه الحجم للخرسانة من وحدة الحجم للخرسانة للحصول على الحجم المطلوب من الركام الناعم حيث ان الحجم المشغول في الخرسانة لأي من مكوناتها يساوي وزن المادة مقسوماً على كثافتها.

**8- حساب محتوى الرطوبة للركام**

اذا كان الركام المستعمل للخلطة رطباً" فيجب زيادة وزنه بنفس نسبة محتوى الماء فيه اي مجموع نسب الماء الممتص والملتصق وتقليل ماء الخلط المضاف للخلطة بنفس تلك النسبة في حالة الركام (اي محتوى الرطوبة الكلي ناقصاً الماء الممتص).  
وقد بينت الفحوصات المخبرية بان محتوى الرطوبة الكلي للركام الخشن والناعم تساوي 2% , 6% على التوالي.  
لذلك سيصبح

$$\text{وزن الركام الخشن المعدل} = 1.02 \times \text{وزن الركام الخشن التجريبي المستخرج}$$

$$\text{وزن الركام الناعم المعدل} = 1.06 \times \text{وزن الركام الناعم التجريبي المستخرج}$$

اما بالنسبة للماء فان الماء الممتص لا يؤثر على كمية ماء الخلط ولهذا يستثنى في التعديلات وتعديل كمية الماء الملتصق بسطح الركام (الخشن والناعم) والذي يشارك مع ماء الخلطة ولهذا يجب ان تطرح هذه الاوزان من وزن ماء الخلطة وكالاتي:-

$$\text{للكام الخشن} = (0.02 - \text{نسبة الامتصاص}) \times \text{وزن الركام الخشن التجريبي المستخرج}$$

$$\text{للكام الناعم} = (0.06 - \text{نسبة الامتصاص}) \times \text{وزن الركام الناعم التجريبي المستخرج}$$

مثال :-

المطلوب تصميم خلطة خرسانية للاستعمال في منشأ تحت مستوى الارض ولكن في موقع لا يتعرض لظروف قاسية او لهجوم املاح الكبريتات وان تفي بالمتطلبات التالية :-

- 1- معدل مقاومة الانضغاط بعمر 28 يوم = 25 نت/مم<sup>2</sup>
- 2- مقدار الهطول = 8-10 سم
- 3- الكثافة النسبية للاسمنت البورتلاندي المستعمل = 3.15
- 4- خواص الركام الخشن:-  
المقاس الاقصى = 40 مم  
الوزن الجاف بالدك اليدوي = 1600 كغم/م<sup>3</sup>  
الكثافة الكلية النسبية = 2.68  
نسبة الامتصاص = 0.5%
- 5- خواص الركام الناعم:-  
الكثافة النسبية الكلية = 2.64  
نسبة الامتصاص = 0.7%

معامل النعومة = 2.8

الحل:-

- 1- من جدول رقم (2) [ولهطول 8-10 سم ومقاس اقصى للركام الخشن مقداره 40 وخرسانة اعتيادية ] فان كمية الماء اللازمة = 175 كغم \ م<sup>3</sup>
- 2- من جدول رقم (3) ولمقاومة انضغاط مقدارها 25 نت\ م<sup>2</sup> فان نسبة الماء \ الاسمنت = 0.62 كمية الاسمنت المطلوبة = 175 \ 0.62 = 282 كغم \ م<sup>3</sup>
- 3- من جدول رقم (4) فان كمية الركام المقدرة لمعامل نعومة الرمل مقداره 2.8 ومقاس اقصى للركام الخشن مقداره 40 مم هي 0.72 م<sup>3</sup>

لذا فان وزن الركام الخشن والجاف المطلوب = 1600 X 0.72 = 1152 كغم

4- ايجاد وزن الركام الناعم

## ا- طريقة الوزن

من جدول رقم (5) ولمقاس ركام خشن مقداره 40 مم فان وزن المتر المكعب للخرسانة الاعتيادية = 2420 كغم\ م<sup>3</sup> وبذلك سيكون وزن الركام الناعم هو وزن الخرسانة مطروحا منه وزن المكونات الاخرى (الماء , الاسمنت , الركام الخشن)

$$\text{وزن الركام الناعم} = 2420 - 175 - 282 - 1152 = 811 \text{ كغم}$$

## ب- طريقة الحجم المطلق

من جدول رقم (2) تقدر نسبة محتوى الهواء المحصور وتساوي 1 %

حجم الماء = الوزن \ الكثافة  
 $175 \text{ كغم} \div 1000 = 0.175 \text{ م}^3$

حجم الاسمنت =  $282 \div (3.15 \times 1000) = 0.09 \text{ م}^3$

حجم الركام الخشن =  $1152 \div (2.68 \times 1000) = 0.43 \text{ م}^3$

حجم الهواء المحصور = 0.01 م<sup>3</sup>

$$\text{الحجم الكلي للمكونات عدا الرمل} = 0.175 + 0.09 + 0.43 + 0.01 = 0.705 \text{ م}^3$$

$$\text{الحجم المطلوب للرمل} = 1.0 - 0.705 = 0.295 \text{ م}^3$$

$$\text{الوزن المطلوب للرمل الجاف} = 1000 \times 2.64 \times 0.295 = 779 \text{ كغم}$$

حساب محتوى الرطوبة:-

بالنسبة للركام المعدل

$$\text{وزن الركام الخشن المعدل} = 1.02 \times \text{وزن الركام الخشن التجريبي المستخرج}$$

$$= 1.02 \times 1152 =$$

$$= 1175 \text{ كغم}$$

$$\text{وزن الركام الناعم المعدل} = 1.06 \times \text{وزن الركام الناعم التجريبي المستخرج}$$

$$= 1.06 \times 811 = 860 \text{ كغم}$$

بالنسبة للماء المعدل فيحسب كالآتي

$$\text{للركام الخشن} = (0.02 - \text{نسبة الامتصاص}) \times \text{وزن الركام الخشن التجريبي المستخرج}$$

$$= (0.02 - 0.005) \times 1152 =$$

$$= 17 \text{ كغم}$$

$$\begin{aligned} \text{للركام الناعم} &= (0.06 - \text{نسبة الامتصاص}) \times \text{وزن الركام الخشن التجريبي المستخرج} \\ &= 811 \times (0.007 - 0.06) = \\ &= 43 \text{ كغم} \end{aligned}$$

$$\text{اذن وزن الماء المضاف واللازم للخليط} = 175 - 17 - 43 = 115 \text{ كغم}$$

فتكون الاوزان المطلوبة للمواد لإنتاج متر مكعب من الخرسانة هي:

$$\begin{aligned} \text{الماء المضاف} &= 115 \text{ كغم} \\ \text{الاسمنت} &= 282 \text{ كغم} \\ \text{الركام الخشن (الرطب)} &= 1175 \text{ كغم} \\ \text{الركام الناعم (الرطب)} &= 860 \text{ كغم} \\ \text{المجموع} &= 2432 \text{ كغم } \text{م}^3 \end{aligned}$$

## المصادر References

- 1- الخرسانة أ.د. محمود الامام
- 2- تكنولوجيا الخرسانة د. مؤيد نوري خلف و هناء عبد يوسف
- 3- الانترنت.