

الركام Aggregate

ان لنوعية و خواص الركام تأثيراً كبيراً على خواص الخرسانة ونوعيتها لكونه يشغل حوالي (70-75%) من الحجم الكلي للكتلة الخرسانية. يتكون الركام من حبيبات صخرية متدرجة بالحجم منها حبيبات كبيرة كالحصى (Gravel) والأخرى صغيرة كالرمل (Sand) ويشمل على المادة المألئة الخاملة نسبياً" والمنتشرة خلال عجينة الاسمنت في الخرسانة إذ يعطي للخرسانة استقراريتها ومقاومتها للقوى الخارجية والعوامل الجوية كالحرارة والرطوبة والانجماد, كما يقلل الركام التغيرات الحجمية الناتجة عن تجمد وتصلب عجينة الاسمنت أو تعرض الخرسانة للرطوبة والجفاف, لذلك فان الركام يعطي للخرسانة متانة أفضل مما لو استعملت عجينة الاسمنت لوحدها.

فحوصات الركام

1-حساب الكثافة الكلية

أ-الكثافة الكلية الغير مرصوفة

يثبت حجم اسطوانة القياس وذلك بتعيين وزن الماء الى اقرب $\pm 0.1\%$ اللازم لمليء الاسطوانة وحساب الحجم الفعلي لهذه الاسطوانة من قسمة وزن الماء (كغم) اللازم لملاؤها على 1000 . يتم وزن الاسطوانة فارغة ثم ملأها بالحصى تدريجياً وبدون رص ويزال الزائد بواسطة القضيب وبعد ذلك يتم وزنها وهي مملوءة وتكرر هذه العملية ثلاث مرات وكما في المثال الافتراضي في الجدول رقم (1) الآتي :

رقم النموذج	وزن الاسطوانة (كغم)	وزن الاسطوانة مملوءة (كغم)	وزن الحصى (كغم)	حجم الاسطوانة (م ³)	الكثافة الظاهرية الكلية (كغم/م ³)
1	5,85	20,20	14,35	0,01	1435
2	5,85	20,03	14,18	0,01	1418
3	5,85	20,21	14,36	0,01	1436
				المعدل	1429,67

جدول رقم (1)

وبعد ذلك يتم حساب الكثافة الذي يمثل الفرق بين الوزنين للأسطوانة مقسوماً على حجم الاسطوانة ويحسب المعدل للنماذج الثلاثة (1429.67 كغم/م³) وهذا يمثل حجم الركام سائبا" (Loose).

ب- الكثافة الكلية المرصوفة

يثبت حجم اسطوانة القياس وذلك بتعيين وزن الماء الى اقرب $\pm 0.1\%$ اللازم لمليء الاسطوانة وحساب الحجم الفعلي لهذه الاسطوانة من قسمة وزن الماء (كغم) اللازم لملاؤها على 1000 .

يتم وزن اسطوانة القياس وهي فارغة ثم تملأ الاسطوانة الى ثلثها بالركام وذلك بصب العينة من ارتفاع لا يزيد عن 50 ملم فوق حافة الاسطوانة .

بعد ذلك يرص الركام بواسطة قضيب الرص المعدني (قضيب ذو مقطع دائري قطره 16 ملم وطوله 600 ملم مدور من إحدى نهايتيه) وذلك بذك الركام من النهاية المدورة للقضيب بعدد من الضربات المطلوبة وحسب ما

مبين في الجدول رقم (3) موزعة بالتساوي على السطح . ويتم الرص بواسطة السماح للقضيب بالسقوط بحرية من ارتفاع 50 ملم من فوق سطح الركام.
تضاف كمية اخرى من الركام الى حد ثلثي الاسطوانة ويدك بنفس العدد من الضربات. ثم تملأ الاسطوانة الى فوق حافتها بالركام ويدك مرة اخرى بنفس العدد من الضربات ويزال الركام الزائد بواسطة دحرجة قضيب الرص على طول وبملامسة حافة الاسطوانة. وتكرر هذه العملية ثلاث مرات وكما في المثال الافتراضي في الجدول رقم (2) .

رقم النموذج	وزن الاسطوانة (كغم)	وزن الاسطوانة مملوءة (كغم)	وزن الرمل (كغم)	حجم الاسطوانة (م ³)	الكثافة الظاهرية الكلية (كغم/م ³)
1	5,85	21,59	15,74	0,01	1574
2	5,85	21,40	15,55	0,01	1555
3	5,85	21,31	15,46	0,01	1546
				المعدل	1558,33

جدول رقم (2)

وبعد ذلك يتم حساب الكثافة الذي يمثل الفرق بين الوزنين للأسطوانة مقسوما على حجم الاسطوانة ويحسب المعدل للنماذج الثلاثة (1558,33 كغم/م³) وهذا يمثل حجم الركام مرصوصا (Compacted).

حجم الاسطوانة (م)	القطر الداخلي (ملم)	الارتفاع الداخلي (ملم)	الحد الأدنى لسمك المعدن (ملم)	الكثافة الكلية المرصوفة المقاس للركام (ملم)	عدد الضربات للطبقة الواحدة	الكثافة الكلية الغير مرصوفة المقاس للركام (ملم)
0.03	350	300	5.0	50	100	50
0.015	250	300	4.0	28	50	14
0.007	200	225	3.0	14	30	6
0.003	150	150	3.0	6	20	--

جدول رقم (3) عدد الضربات المطلوبة وحسب مقاس الركام

2- اختبار مقاومة الصدم للركام: Aggregate Impact Value Test

يجرى هذا الاختبار للتعرف على مدى مقاومة الركام لقوة الصدم والتي تعبر عن الأحمال الديناميكية التي قد يتعرض لها الرصف بسبب مرور عجلات المركبات أو بسبب التوقف المفاجئ على سطح الطريق. ويتمثل الاختبار في تعريض عينة مختارة من الركام لعدد من الصدمات المتتالية بواسطة مطرقة قياسية تسقط بشكل حر من ارتفاع محدد ثم تحسب نسبة المادة المفقودة من حبيبات الركام إلى الكمية الأصلية للحصول على قيمة الصدم.

وتتكون الأدوات المستخدمة من اسطوانة معدنية قطرها الداخلي 102 مم و عمقها 50 مم مثبتة فوق قاعدة معدنية توضع داخل إطار التحميل و الذي تنزلق عليه مطرقة معدنية يتراوح وزنها بين 1350 غم و 1400 غم يمكن إن

تسقط بشكل حر من ارتفاع يبلغ 380 مم من فوق سطح العينة كما تتضمن المعدات وعاء قياس أسطوانتي و قضيب دمك معدني (قطره 10 ملم وطوله 230 ملم مدور من احد نهايتيه) وبعض المناخل القياسية (10 , 14 2.36) ملم.

عينة الركام المستخدمة في هذا الاختبار يجب أن تكون محصورة بين حجم 14 ملم و 10 ملم. يتم إعداد العينة برصها داخل اسطوانة القياس (قطرها الداخلي 75 ملم وارتفاعها 50ملم) على ثلاث طبقات و ذلك بدق كل طبقة 25 مرة بقضيب الدمك و يحدد وزن العينة و ليكن (A).

تنقل بعدها العينة إلى اسطوانة الاختبار (قطرها الداخلي 102 ملم وارتفاعها 50ملم) و توضع على ثلاث طبقات أيضا حيث تدمك كل طبقة بنفس الكيفية السابقة. يبدأ بعد ذلك الاختبار بتثبيت المطرقة القياسية على الارتفاع المحدد (380)ملم وتركها تسقط على سطح العينة بشكل حرّ . و يتم تكرار ذلك (15) مرة بمعدل سريع وثابت. بانتهاء عملية الصدم يتم إفراغ محتويات اسطوانة الاختبار و إمرار المادة من المنخل 2.36ملم و يحدد الوزن المار (B) والوزن المتبقي (C).

ملاحظة:- وإذا كانت الكتلة الكلية (B + C) اقل من الكتلة الأولية (A) بأكثر من (1) غم تهمل النتائج ويعاد الفحص.

وتحسب قيمة الصدم Impact Value للركام كما يلي:

$$\text{قيمة الصدم (\%)} = \frac{B}{A} \times 100$$

A = وزن العينة ذات السطح الجاف (غم)

B = وزن العينة المارة من منخل مقاس 2.36 ملم بوحدات (غم)

يتم تصنيف الركام وفق الجدول الآتي:-

نوعية الركام	قيمة الصدم %
عالي القوة	اقل او تساوي 10%
قوي	10 – 20
جيد	20 – 30
ضعيف	30 – 45

جدول رقم (4) تصنيف الركام حسب قيمة الصدم

ملاحظة:-يسمح باستخدام الركام الذي لا تزيد قيمة الصدم له عن 30% في الطبقات السطحية للرصف أما الركام الضعيف فيمكن استخدامه في الطبقات التحتية فقط و بشرط ألا تزيد قيمة الصدم عن 45%.

3- اختبار مقاومة السحق للركام Aggregate Crushing Value Test

يجرى هذا الاختبار للتعرف على مدى مقاومة الركام لقوة السحق تحت تأثير حمل الانضغاط مسلط عليه بصورة تدريجية.

يمكن تعيين قيمة السحق للركام حسب الطريقة المذكورة في المواصفات القياسية البريطانية B.S.812:1975 وذلك باستعمال ركام يمر من منخل مقاس (14) ملم ويبقى على منخل مقاس (10) ملم , اذ ينخل النموذج على هذه المناخل قبل الفحص وعند عدم توفر هذه المقاسات في الركام يمكن استعمال مقاسات اخرى غير قياسية ولكن المقاسات التي تكون اكبر من المقاسات القياسية تعطي بصورة عامة قيمة سحق اعلى والمقاسات الاصغر تعطي قيمة سحق اقل من القيمة الناتجة من استعمال المقاسات القياسية . ويشترط ان يكون النموذج المراد فحصه في حالة جافة السطح والا يجفف في فرن بدرجة (100-110) م لمدة لا تزيد عن (4) ساعات ويبرد بدرجة حرارة الغرفة قبل الفحص . يجري الفحص بملئ اسطوانة قياس معدنية صلبة قطرها الداخلي (115) ملم وارتفاعها الداخلي (180) ملم بالنموذج بثلاث طبقات متساوية الارتفاع تقريبا بحيث ترص كل طبقة بواسطة قضيب رص ذو مقطع دائري قطره (16) ملم وطوله بين 450 – 600 ملم مدور من احدى نهايتيه وذلك بالضرب (25) مرة عند نهايته المدورة من ارتفاع (50) ملم تقريبا فوق سطح الركام بحيث تكون الضربات موزعة بالتساوي على سطح النموذج ثم يزال الزائد عن الحافة بواسطة قضيب الرص ويعين وزن النموذج في اسطوانة القياس (A) بعدئذ توضع اسطوانة الفحص المفتوحة الطرفين (قطرها الداخلي 150 ملم) على صفيحة القاعدة وتملا بالنموذج بثلاث طبقات ايضا بحيث ترص كل طبقة بالضرب (25) مرة كما ذكر اعلاه ثم يسوى سطح النموذج ويدخل الكابس بحيث يرقد بشكل افقي على سطح النموذج ثم يوضع الجهاز بين لوحين مكنة الانضغاط . ويسلط الحمل بمعدل منتظم بحيث يصل حمل الانضغاط (400) كيلونيوتن خلال (10) دقائق وبعدها يرفع الحمل عن الاسطوانة ثم ينخل النموذج على منخل مقاس (2.36) ملم (رقم 7) للمواصفات القياسية البريطانية في حالة الفحص ويوزن الجزء المار منها B وبذلك يمكن حساب قيمة مقاومة السحق للركام من العلاقة التالية :

$$\text{قيمة السحق (\%)} = \frac{B}{A} \times 100$$

A = وزن العينة ذات السطح الجاف (غم)

B = وزن العينة المارة من منخل مقاس 2.36 ملم بوحدات (غم)

ملاحظة:- اذا كانت قيمة السحق اكبر من 30 % فان الركام يعتبر ضعيف.

4- تجربة التآكل (لوس انجلس) (Abrasion Test)

• الغرض من التجربة :-

حساب نسبة التآكل للمواد الحصوية باستخدام جهاز لوس انجلس للتآكل.

• الاجهزة المستخدمة :-

1. جهاز لوس انجلس الذي يتكون من :

اسطوانة مصنوعة من الحديد الصلب مغلقة من الجهتين ذات قطر داخلي (70) سم وطولها الداخلي (50) سم لها فتحة لإدخال العينة المراد اختبارها ومن ثم اخراجها. وبداخل الاسطوانة رف من الصلب بطول الاسطوانة ومثبت عليها. وترتكز هذه الاسطوانة على قائمين مثبتين في نهاية الاسطوانة بحيث تدور بينهما الاسطوانة.

2. كرات من الصلب وزن الواحدة يتراوح بين (390 – 445) جم. وقطر الكرة (4.8) سم.
3. مجموعة من الغرابيل (2/3 , 4/3 , 8/3 , 16/3) بوصة. وغربال (1.7) ملم.
4. ميزان حساس.

• النظرية :-

نسبة التآكل هي (الوزن المار من الغربال (1.7) ملم مقسوماً على الوزن الكلي) مضروباً في 100

• طريقة اجراء التجربة :-

1. خذ عينة من الركام ونظفها جيداً. وسخن العينة حتى الوصول الى وزن ثابت (خذ 5 كغم).
2. ضع العينة والكرات الحديدية داخل الاسطوانة ثم شغل الجهاز ليدور بين (500 – 1000) دورة او لمدة 20 دقيقة.
3. اخرج العينة من الاسطوانة بحرص بحيث لا يفقد اي جزء من الركام.
4. غربل العينة في غربال (1.7) ملم . ثم احسب الوزن المار.

• الحسابات والنتائج :-

النسبة المئوية للتآكل = وزن الركام المار / الوزن الكلي للركام * 100

• الخلاصة :-

تحتسب النسبة المئوية للتآكل ومن ثم يحدد ملائمة الركام لأي نوع من العمليات الانشائية وكلما كانت النسبة قليلة كلما كان الركام جيد والعكس صحيح.

5- اختبار الثبات Soundness Test

اختبار الثبات هو مقياس لخاصية المتانة والديمومة للركام، وذلك لمعرفة مدى تأثره بتغير الظروف المناخية. ويجري هذا الاختبار وفق الخطوات التالية:-

- 1- إعداد عينة الركام و تنظيفها و تجفيفها و تحديد التدرج الحبيبي لها.
- 2- غمر العينة في محلول كبريتات الصوديوم أو كبريتات المنغنيز لمدة تتراوح بين 16 و 18 ساعة.
- 3- تجفيف العينة في فرن درجة حرارته 105 – 110م.
- 4- تكرار عمليات الغمر و التجفيف (الخطوتين 2 ، 3) عدة مرات وذلك اعتماداً على طبيعة الظروف المناخية بالمنطقة و أيضاً على نوع المحلول المستخدم في عملية الغمر. و في العادة يتراوح عدد هذه الدورات ما بين 5 و 10 دورات.
- 5- يتم فحص عينة الركام بالنظر و باستخدام المجهر و ذلك للتعرف على أية شقوق أو تفتت يكون قد حدث لجزيئات الركام.
6. إجراء عملية التحليل المنخلي لعينة الركام بعد الاختبار و تحديد التدرج الحبيبي لها و مقارنته بالتدرج الأصلي.

7. وزن العينة بعد الاختبار و تحديد فقدان في الوزن . و يعبر عن نتيجة اختبار المتانة بتحديد نسبة الفقدان في الوزن.
وتنص مواصفات العراقية أن لا تزيد هذه النسبة بعد (5) دورات من الغمر والتجفيف عن 10% عند استخدام محلول كبريتات الصوديوم و 15% في حالة استخدام محلول كبريتات المنغنيز

6- التحليل المنخلي Sieve Analysis

الغاية من إجراء التحليل المنخلي:-

- 1-التأكد من مدي مطابقة تدرج الركام لحدود المواصفات.
 - 2- تستخدم نتائج التدرج الحبيبي في تحديد أفضل نسب لخلط الركام الصغير والكبير للحصول علي تدرج مناسب للركام الخليط بحيث يعطي خرسانة سهلة التشغيل وذات مقاومة عالية للأحمال والعوامل الجوية.
- * يستعمل في هذا الفحص ركام مجفف بالهواء لتجنب تكتل الحبيبات ولمنع انسداد فتحات مناخل الفحص الناعمة وخاصة عند استعمال الركام الناعم .
- *تتألف المناخل المستعملة لركام الخرسانة من متسلسلة يكون مقاس الفتحة الصافي لأي منخل فيها مساوي تقريبا" إلى نصف مقاس الفتحة للمنخل التالي الأكبر(جدول رقم 5).

طريقة النخل:-

تؤخذ عينة من النموذج بطريقة التقسيم الرباعي أو النصفى وتوزن هذه العينة (جدول رقم 5 يبين مثال توضيحي بعدها توضع على المنخل الأكبر ثم تجري عملية النخل باليد ويرج كل منخل على انفراد فوق قاعدته ويحرك إلى الأمام والخلف ومن اليسار إلى اليمين ودائريا" باتجاه وعكس عقرب الساعة مع الضرب باليد على الجانب ويستمر في عملية النخل إلى أن يصبح الجزء المار من المنخل خلال فترة دقيقتين ضئيلا" جدا". وبعد ذلك تسجل الأوزان المتبقية على كل منخل(عمود رقم 2) ويعبر عنه كنسبة مئوية من الوزن الكلي للنموذج (عمود رقم 3) وتستخرج النسبة المئوية المارة (مقربة إلى اقرب 1% لكل منخل) (عمود رقم 4) وقيم هذا العمود تستعمل في رسم منحنيات التدرج.

يحسب معامل النعومة من مجموع النسب المئوية المجمعة المحجوزة على تسلسل المناخل 5.00مم , 2.36مم , 1.18مم , 600 مايكرون , 300 مايكرون , 150 مايكرون. (عمود رقم 5). مقسوما "على 100
ويدل معامل النعومة على متوسط مقاس الركام ويحسب ابتداء" من المنخل الأنعم وعلى سبيل المثال إذا كان معامل النعومة = 4 فهذا يعني أن مقاس المنخل الرابع 1.18مم يمثل المقاس المتوسط للركام ويزداد بزيادة خشونة الركام.

لا يمكن استعمال معامل النعومة لوصف تدرج الركام لان القيمة المتوسطة لا يمكن أن تمثل توزيع مقاسات الركام , وكذلك فان عدد غير محدود من منحنيات التدرج المختلفة لها نفس معامل النعومة.

النسبة المئوية المجمعة المحجوزة	النسبة المئوية المجمعة المارة	النسبة المئوية المحجوزة	الوزن المحجوز (غم)	مقاس المنخل	
				أمريكي	بريطاني
				(1)	
(5)	(4)	(3)	(2)		
0	100	0	0	3/8 انج	10.0 مم
2	98	2.0	6	4	5.00 مم
12	88	10.1	31	8	2.36 مم
22	78	9.8	30	16	1.18 مم
41	59	19.2	59	30	600 مايكرون
76	24	34.9	107	50	300 مايكرون
93	7	17.3	53	100	150 مايكرون
-	-	6.8	21	100>	150> مايكرون


المجموع = 246

↑ الوزن الكلي للنموذج = 307 غم

جدول رقم (5) نموذج للتحليل المنخلي

منحنيات التدرج Grading Curves

إن النتائج المستحصلة من إجراء التحليل المنخلي يمكن أن تمثل بشكل بياني يوضح العلاقة بين مقاس فتحة المنخل والنسبة المئوية المجمعة المارة. والشكل (رقم 1) يمثل نتائج التحليل في الجدول رقم (1) السابق.



شكل (رقم 1) مقاس المنخل حسب النظام البريطاني

المقياس الأقصى للركام (Maximum aggregate size)

وهو مقياس اصغر فتحة منخل يمر منها 95% علي الأقل من وزن الركام سواء أكان الركام كبيراً أو شاملاً وكلما كبر المقياس الاعتباري الأكبر للركام كلما زاد الوزن الحجمي وتحسنت مقاومة الخرسانة للأحمال نسبياً مع وفر في كمية الإسمنت المستخدم وذلك نظراً لقلة المساحة السطحية للركام. ويجب أن يكون المقياس الاعتباري اقل من سمك الغطاء الخرساني حتى تحيط الخرسانة بجميع الأسياخ.

تدرج الركام الناعم والخشن

حددت المواصفات القياسية البريطانية متطلبات تدرج الركام الناعم إذ تصنفه إلى أربع مناطق (2 - 3 - 4) كما مبين في الجدول رقم (6) أدناه وان أي ركام ناعم يقع تدرجه كلياً ضمن حدود أي من هذه المناطق الأربع يعتبر مناسباً. ويسمح بتجاوز قيمة 5 % بالوزن من مقدار النسبة المئوية المارة من كل من المناخل ما عدا المنخل 600 مايكرون ولكن لا يجوز أن يكون الركام المستعمل انعم من القيم الدنيا لأنعم تدرج (منطقة رقم 4) أو اخشن من القيم القصوى لأخشن تدرج (منطقة رقم 1).


النسبة المئوية المارة (بالوزن) لمناخل المواصفات البريطانية B.S:882:1973					مقاس المناخل
منطقة التدرج (1)	منطقة التدرج (2)	منطقة التدرج (3)	منطقة التدرج (4)	المواصفات الأمريكية ASTM: C33-78	
100	100	100	100	100	10.0 مم
100-90	100-90	100-90	100-95	100-95	5.00 مم
95-60	100-75	100-85	100-95	100-80	2.36 مم
70-30	90-55	100-75	100-90	85-50	1.18 مم
34-15	59-35	79-60	100-80	60-25	600 مايكرون
20-5	30-8	40-12	50-15	30-10	300 مايكرون
10-0	10-0	10-0	15-0	10-2	150 مايكرون

جدول رقم (6) متطلبات تدرج الركام الناعم طبقاً للمواصفات والبريطانية والأمريكية

إن تقسيم تدرج الركام الناعم إلى مناطق أربعة يستند على النسبة المئوية المارة من منخل مقياس 600 مايكرون والسبب الرئيسي لهذا هو أن كمية كبيرة من الرمال تقسم نفسها طبيعياً في هذا المقياس تماماً والتدرج الذي يكون فوق أو تحت هذا المقياس يكون منتظماً تقريباً.

التدرج منقطع التسلسل

هو التدرج الذي يكون فيه واحد أو أكثر من المقاسات المتوسطة مفقود , حيث يمثل بخط أفقي على حدود المقاسات المفقودة. أن فقدان المقاسات المتوسطة يؤدي إلى خطر الانعزال لذا يجب السيطرة على عملية مناولة الخرسانة بصورة تامة لتجنب حصول الانعزال.
إن الركام ذو التدرج المنقطع التسلسل يظهر أكثر ميلا للانعزال لهذا السبب يفضل استعماله في الخلطات ذات قابلية التشغيل الواطئة نسبيا.



مقاس المنخل حسب النظام البريطاني
شكل حدود التدرج للرمال في المنطقة (1) طبقاً للمواصفات القياسية البريطانية

اما متطلبات تدرج الركام الخشن فتحدده المواصفات البريطانية (B.S 882:1973) وكما ومبين في الجدول رقم (5) .

النسبة المئوية(بالوزن) لمناخل المواصفات القياسية البريطانية								مقاس او رقم المنخل (مم)
المقاس الاسمي للركام المدرج								
10	14	20	40	63	5-14	5-20	5-40	
.....				100			100	75
.....			100	100-85				63
.....		100	100-85	30-0		100	100-95	37.5
.....	100	100-85	25-0	5-0	100	100-95	70-35	20
100	100-85				100-90			14
100-85	50-0	25-0	5-0		85-50	60-30	40-10	10
25-0	10-0	5-0			10-0	10-0	5-0	5
5-0								2.36

جدول رقم (5) متطلبات التدرج للركام الخشن طبقاً للمواصفات البريطانية .