

الخرسانة الطرية والصلبة Fresh and Hard Concrete

عند إضافة الماء إلى الخرسانة فإنها تمر بمراحل ثلاثة خلال العمر الافتراضي لها:-

1- الخرسانة الطرية Fresh Concrete

وهي الخرسانة التي تبدأ من لحظة إضافة الماء إلى مكونات الخرسانة الجافة وحتى لحظة حصول زمن التجمد الابتدائي وهذه المرحلة تمتاز بالقدرة على الخلط والنقل والصب للخرسانة.

2- الخرسانة الخضراء Green Concrete

وهي الخرسانة المتكونة في الفترة من بداية التجمد للأسمنت وحتى بداية تصلب الخرسانة أي في حدود 24 ساعة. وفي هذه المرحلة لا يتمكن من خلط ونقل وصب الخرسانة لأنها تكون قد تجمدت كما وأنها لا تقوى على حمل أي نوع من الاجهادات.

3- الخرسانة الصلبة Hardened Concrete

وهي الخرسانة التي تبدأ من مرحلة التصلب (أي بعد 24 ساعة) وحتى نهاية العمر الافتراضي للخرسانة وتتمتاز هذه المرحلة بزيادة مقاومة الضغط وقدرة الخرسانة على مقاومة الأحمال بمرور الزمن.

اختبارات الخرسانة الطرية Test of Fresh Concrete

كيفية تحضير عينة من الخرسانة الطرية للاختبار:-

- *- يجب أن تكون العينة المأخوذة من الخرسانة تمثل تماما" الخلطة الخرسانية وتؤخذ من أماكن متفرقة من الخلطة.
- *- تنقل العينة إلى مكان الاختبار وتخلط خلطا" تاما" على سطح غير منفذ للماء .
- *- يجب الحفاظ على العينة من التأثيرات الجوية كالشمس والرياح والأمطار والأتربة .
- *- تسجل البيانات التالية :-
- *- وقت وتاريخ اخذ العينة.
- *- الطريقة المستخدمة في خلط الخرسانة.
- *- نسب مكونات المواد المكونة لخلطة الخرسانة.
- *- درجة الحرارة والظروف الجوية.

قابلية التشغيل Workability

قابلية التشغيل هي خاصية الخرسانة الطازجة التي تتيح السهولة التي يمكن بها صبها ومناولتها الخلطة الخرسانية كما تبين درجة تجانسها ومقاومتها للانفصال الحبيبي. ومن الفحوصات الخاصة بقابلية التشغيل هي:-

1- اختبار الهبوط Slump Test

الغرض من الاختبار:-

لتحديد قوام الخلطة الخرسانية بتعيين مدى هبوطها بعد تشكيلها على هيئة مخروط ناقص في المختبر أو في موقع العمل للتأكد من نسب مكونات الخلطة الخرسانية. وهو من أبسط وأفضل الوسائل لضبط الجودة للخرسانة.

*- قالب الاختبار :-

عبارة عن مخروط ناقص ومصنوع من معدن سميك (1.5 mm) ومفتوح من الأعلى والأسفل , قطر فتحة العليا (10cm) والسفلى (20cm) وارتفاعه (30cm). كما في الشكل رقم (1).

*- قضيب الرص :-

وهو قضيب من الحديد بقطر (15mm) وطول (60cm).



شكل رقم (1) قالب اختبار الهبوط وقضيب الرص

طريقة إجراء الاختبار :-

ينظف السطح الداخلي للقالب بصورة جيدة.
يوضع القالب على سطح أملس وغير مسامي .
يملا القالب على ثلاث طبقات ارتفاع كل طبقة ثلث ارتفاع القالب تقريبا" وتترك كل طبقة بواسطة قضيب الرص (25) مرة وموزعة على السطح وبشرط أن ينفذ القضيب إلى الطبقة التي تحتها.
بعد انتهاء عملية الرص للطبقات الثلاثة يسوى سطح القالب .
يرفع القالب بعد ملئه مباشرة وفي اتجاه راسي وببطء وعناية وكما في الشكل رقم (2).
يقاس مقدار الهبوط (Slump) بعد رفع القالب مباشرة وهو الفرق بين ارتفاع القالب وارتفاع مركز عينة الخرسانة الطرية وكما في الشكل رقم (3).
يتم وصف القوام إما جاف أو صلب أو لدن أو مبلل أو رخو وذلك حسب قيمة الهبوط وكما في الجدول رقم (1).

الهبوط (mm)	20-0	40-10	120-30	200-100	220-180
قوام الخلطة الخرسانية	جاف	صلب	لدن	مبتل	رخو

Sloppy	Wet	Plastic	Stiff	Dry	(Consistency)
--------	-----	---------	-------	-----	---------------

جدول رقم (1) قيم الهبوط المناظر لدرجات قوام الخرسانة المختلفة.




شكل رقم (2) رفع القالب بعد ملئه مباشرة



شكل رقم (3) قياس الهبوط لتحديد قوام الخرسانة الطرية

ملاحظات:-

- *- يجب أن لا يزيد المقاس الأعلى للركام المستخدم عن 40 ملم.
- *- يجب أن لا تزيد الفترة بين انتهاء الخلط وبداية إجراء الاختبار عن دقيقتين.
- *- تحدث ثلاثة أشكال مختلفة لحالة الهبوط فقد يكون هبوطاً "حقيقياً" (True Slump) أو هبوط قص (Shear Slump) أو انهيار (Collapse) كما في الشكل رقم (4).



شكل رقم (4) يوضح أنواع الهطول

2- اختبار عامل الرص Compacting Factor Test

يجري هذا الاختبار لتحديد درجة قابلية تشغيل الخرسانة الطازجة وهذا الاختبار مبن على أساس أن الجهد اللازم لمدمك الخرسانة يعبر عن مدمك الخرسانة للتشغيل. ويبين الشكل رقم (7) الجهاز المستخدم في هذا الاختبار.

- 1- توضع الخلطة الخرسانية في المخروط العلوي بواسطة الجاروفيس ووسطها مع حافة المخروط.
- 2- يفتح الباب الموجود في أسفل لمخروط العلوي بحيث يسمح بهبوط الخرسانة تحت تأثير وزنها فقط إلى المخروط السفلي.
- 3- تكرر نفس الخطوات بالنسبة للمخروط السفلي فتمر الخرسانة إلى الإسطوانة.

عامل الرص	قابلية التشغيل
0.78	منخفضة جداً
0.85	منخفضة
0.92	متوسطة

0.95

عالية

جدول رقم (3) قابلية التشغيل معبراً عنها بعامل الرص.

ت	درجة التشغيل	الهطول (mm)	عامل الرص	استعمالات الخرسانة
1-	منخفضة جداً Very low	25 – 0	0.78	* - خرسانة للطرق مرصوفة بالاهتزاز (بالأجهزة اليدوية).
2-	منخفضة Low	50 – 25	0.85	* - خرسانة للطرق مرصوفة بالأجهزة اليدوية . * - خرسانة كتلية (Mass Concrete) للأساسات من غير رص. * - خرسانة للمقاطع القليلة التسليح باستعمال الهزازات.
3-	متوسطة Medium	100 – 50	0.92	* - خرسانة مسلحة للأعمال الاعتيادية (السقوف) مرصوفة يدوياً . * - خرسانة للمقاطع الكثيفة التسليح وباستعمال الهزازات.
4-	عالية High	175 - 100	0.95	* - خرسانة للمقاطع الكثيفة التسليح جداً والغير الملائمة للاهتزاز.

جدول رقم (4) قابليات التشغيل المختلفة معبراً عنها بقيم الهطول وعامل الرص.



شكل رقم (7) جهاز عامل الرص

مقاومة الخرسانة Strength of Concrete

- تعتبر مقاومة الخرسانة من أهم خواصها الأخرى كالمتمانة وعدم النفاذية فهي تعطي صورة شاملة عن نوعية الخرسانة ودليل جيد لمعظم خواصها الأخرى .
إن مقاومة الخرسانة تنتج من :-
- 1- مقاومة الملاط (Mortar).
 - 2- قوة التلاصق بين الملاط والركام الخشن.
 - 3- مقاومة حبيبات الركام الخشن للإجهادات المسلطة.